

GRAFFITIGUARD PERMANENT

Permanente anti-graffiti coating op basis van silaan en fluorpolymeren

Productomschrijving

Graffitiguard Permanent is een impregnerende anti-graffiti coating op basis van silaan en fluorpolymeren. Graffitiguard Permanent vormt een duurzame beschermende laag waar graffiti eenvoudig van kan worden verwijderd. Door de zeer sterke afstotende eigenschappen zullen ook posters en zelfklevende stickers minder goed hechten op de behandelde ondergrond.

Graffitiguard Permanent is op waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond.

Graffitiguard Permanent is sterk UV resistent en zal bij veroudering niet vergelen, scheuren of onthechten. De laag is dampdoorlatend en biedt 5-15 jaren bescherming, afhankelijk van de omstandigheden.

Toepassing

Graffitiguard Permanent kan gebruikt worden op vrijwel alle poreuze en licht-poreuze ondergronden.

Graffitiguard Permanent wordt veel toegepast op metselwerk, hout, natuursteen en betonnen constructies (bruggen, viaducten, tunnels).

Eigenschappen

- Uitstekende bescherming tegen indringing van graffiti en andere agressieve stoffen
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische vervuiling, water en vocht
- Milieuvriendelijk en op waterbasis
- Sterk UV resistent

Technische gegevens

Kleur: Lichtgeel transparant, na drogen onzichtbaar
Geur: Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht: 1,05 kg/liter
pH: 4-6
Bevat: Fluorpolymeren

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid: max. 85% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

- Niet te behandelen ondergronden afdekken met een folie of doek.
- Vooraf de ondergrond reinigen en bestaande graffiti verwijderen.
- Graffitiguard Permanent op een droge ondergrond aanbrengen met kortharige roller of met airless-, HVLP- of lagedruk spuitapparatuur.
- De eerste laag enkele minuten laten drogen en daarna een tweede laag aanbrengen. Voorkom oververzadiging.

Droging

Stofdroog: 30 minuten - 1,5 uur
Doorgedroogd: 6 - 8 uur

Verpakking

1, 5, 10, 25 en 1000 Liter

Theoretisch verbruik

Verbruik ca. 2 - 20 m²/l per laag afhankelijk van de applicatiemethode en de zuiging van de ondergrond.

Praktische informatie

- Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Niet aanbrengen in de volle zon, regen of wind.
- Graffiti kan eenvoudig verwijderd worden met een milde verwijderaar zoals Graffitiremover Lite. Product aanbrengen op de graffiti en na een korte inwerktijd afspoelen met gepaste druk (max 50 bar)

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57605

