

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Universele oplosmiddelvrije 2-componenten epoxyprimer



Productomschrijving

Mavrox® EP Repair Primer 2C is een universeel toepasbare, oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxyprimer. Mavrox® EP Repair Primer 2C wordt toegepast als hechtlaag bij het uitvoeren van betonreparatie met Mavrox® EP Repair Mortar 2C. Mavrox® EP Repair Primer 2C wordt ook toegepast als hechtlaag bij het aanbrengen van Mavrox® EP Cast Floor 3C. Mavrox® EP Repair Primer 2C zorgt voor perfecte hechting op vrijwel elke ondergrond.

Mavrox® is een productlijn met een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige bouwchemische producten. Mortels, epoxy en polyurethaan vloer- en wandsystemen. Duurzame producten om diverse ondergronden voor lange tijd te beschermen en te behouden.
Bouwchemie voor professionals!

Toepassing

Mavrox® EP Repair Primer 2C wordt als hechtlaag toegepast op normaal en sterk zuigend beton en cementdekvloeren.

Eigenschappen

- ⊖ Zeer goede hechting op diverse ondergronden
- ⊖ Gemakkelijk te verwerken
- ⊖ Ongevoelig voor osmose
- ⊖ Snelle uitharding
- ⊖ Reukarm
- ⊖ Zeer slijtvast

Technische gegevens

Kleur:	Trasparant
Geur:	Product specifiek
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,1 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen
Potlife:	ca. 15 min bij 15°C
Verduunning:	Gebruiksklaar, niet verdunnen

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur:	minimaal 5°C
Ondergrondtemperatuur:	minimaal 5°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85%

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Bij oude en vervuilde ondergronden eerst de losse delen, vet, vuil enz. verwijderen.
Lees voor meer informatie over de voorbehandeling de expertisepagina 'Vloerconservering' op www.mavro-int.com of raadpleeg een van onze technisch adviseurs.
- Voeg de B-component toe aan de verpakking van de A-component en meng deze grondig met behulp van een boormachine en verfmenger. Met de hand mengen is niet voldoende voor vloercoatings! Meng 3 minuten op een laag toerental (300-400 rpm) om luchtinslag te voorkomen.
- Breng Mavrox® EP Repair Primer 2C aan op de ondergrond met behulp van een kwast of roller.

- Bij toepassing in combinatie met Mavrox® EP Repair Mortar 2C kan de reparatiemortel direct in de natte primerlaag worden aangebracht voor een optimale hechting.

Droging

Doorgedroogd: Binnen 24 uur bij 15°C
Volledig uitgehard: na 7 dagen

Verpakking

5 en 10 kg sets

Theoretisch verbruik

Verbruik 3 m²/kg

Praktische informatie

- ⊖ Niet verdunnen of mengen met andere producten.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie. Het is van belang dat verfesten niet in het milieu terecht komen. Spoel rollers en gereedschap niet uit in de wasbak. Verfafval voert u af als klein chemisch afval, ook als het is opgedroogd. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Januari 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57905