

MAVROX® EP COATING 2C

Vodni dvokomponentni epoksidni premaz za tla



Opis izdelka

Mavrox® EP Coating 2C se uporablja kot dekorativni zaključni premaz na tleh in stenah ter se lahko nanaša tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Mavrox® EP Coating 2C ima dobre polnilne lastnosti, visoko stopnjo prekrivnosti, hitro strjevanje in dobro kemijsko odpornost. Obdelane površine bodo odporne proti obrabi, enostavne za čiščenje in odporne na agresivna čistila. Mavrox® EP Coating 2C ne vsebuje organskih topil, zato je varnejši in prijetnejši za uporabo.

Glede na razmere in podlago bo morda potrebna kombinacija različnih izdelkov MAVROX®. Naši tehnični svetovalci lahko na podlagi pričakovane obremenitve in vaših zahtev priporočijo najboljši sistem talnih oblog. Če imate vprašanja, se obrnite neposredno na naše tehnične svetovalce.

MAVROX® je linija izdelkov s celovito paleto visoko zmogljivih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag. Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® EP Coating 2C se lahko nanaša na betonske in cementne podlage.

Mavrox® EP Coating 2C se uporablja v kletih, trgovinah, supermarketih, poslovnih prostorih, skladiščih, proizvodnih prostorih, balkonih, skladiščih hrane, garažah in galerijah.

Značilnosti

- Na vodni osnovi in brez organskih topil
- Primerjalni del
- Zelo odporen na kemikalije
- Brezšivno in odporno na tekočine
- Enostavno čiščenje
- Brez prahu
- Visoka odpornost na obrabo

Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v vseh barvah RAL v svileni ali svileni mat barvi
Vonj:	Specifični izdelek
Specifična teža:	približno 1,6 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Čas strjevanja:	Približno 35 minut pri 15 °C
Vsebuje:	Epoksidne smole

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Navodila

Predobdelava

1. Podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščob. Cementne podlage morajo biti stare najmanj 28 dni.
2. Z diamantnim brusilnikom grobo obdelajte betonska tla. Mehkejše vrste tal grobo obdelajte z 80-100 zrnici.

3. Tla temeljito razmastite z Uniclean Low Foaming vsebnostjo.
4. Vse luknje in razpoke popravite z Mavrox® EP Repair Mortar 2C.
5. Mavrox® EP Coating 2C ima odličen oprijem na ustrezno predhodno obdelane podlage, zato ni treba uporabiti temeljnega premaza.
6. Za več informacij o predobdelavi si oglejte strokovno stran "Priprava tal" na www.mavro-int.com ali se posvetujte z našim tehničnim svetovalcem.

Namestitev

1. Sestavino B dodajte v embalažo sestavine A in temeljito premešajte z vrtalnikom in mešalnikom za barve. Ročno mešanje ni dovolj za talne premaze! Mešajte 3 minute pri nizki hitrosti (300-400 vrtljajev na minuto), da preprečite zadrževanje zraka.
2. Pripravljeno sredstvo vlijte v vedro, iz katerega boste delali, in ga še enkrat dobro premešajte, da se prepičate.
3. Začnite v enem od kotov in s čopičem dokončajte vogale in robove.
4. Premaz nanesite z valjčkom v približno 1,5 m dolgih pasovih. Uporabite 200 gramov na m².
5. Delujte od leve proti desni (ali obratno) in vsak trak prekrijte za nekaj centimetrov. Po nanosu 1,5 m dolgega pasu ga preglejte s širokim valjčkom za barvo, saj tako preprečite vidne sledi valjčka, razlike v debelini plasti in druge neravnine. Ta vzorec ponavljajte, dokler ne obdelate celotnih tal.

Sušenje

Posušenost: Po 10 urah (pri 23° in 50 % vlažnosti) je mogoče hoditi

Končna trdnost: po 7 dneh

Pakiranje

1, 5 in 10 kg kompleti.

Teoretična poraba

Poraba 5 m²/kg.

Praktične informacije

- Ne mešajte z drugimi izdelki

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Pomembno je, da ostanki barve ne pridejo v okolje. Valjev in orodij ne spirajte v umivalniku. Odpadne barve je treba odstraniti kot majhne kemične odpadke, tudi če so suhe. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: januar 2021

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57909