

MAVROX® EP GROUT 2C

Dvokomponentna epoksidna malta za vlivanje brez topil

Opis izdelka

Mavrox® EP Grout 2C je dvokomponentna epoksidna malta za vlivanje brez topil.

Mavrox® EP Grout 2C je malta, ki se ne krči, z odličnim oprijemom na beton, jeklo in kamnite podlage. Na betonu zagotavlja oprijem, ki je močnejši od natezne trdnosti betona.

Mavrox® EP Grout 2C je zelo odporen na agresivne snovi, kot so olje, maščobe, bencin, soli, kisline in alkalije.

MAVROX je linija izdelkov s širokim naborom visokokakovostnih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag.

Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® EP Grout 2C se uporablja za vlivanje betonskih in jeklenih konstrukcij, žerjavov, strojev itd. ter za vlivanje sider, čolnov, čepov in ograj itd.

Značilnosti

- Brez topil
- Brez vonja
- Ni vnetljivo
- Močna kemična odpornost
- Neustavljiv za krčenje
- Odličen oprijem

Tehnični podatki

| | |
|------------------|-----------------|
| Barva: | Bež |
| Vonj: | Brez vonja |
| Specifična teža: | 1,75 kg/liter |
| pH: | Se ne uporablja |
| Vsebuje: | Epoksidne smole |

Pogoji uporabe

Temperatura okolja Najmanj 5 °C

Navodila

1. Podlage so grobe, popolnoma suhe, čiste in brez prahu.
2. Za dober oprijem morajo biti podlage brez cementne obloge.
3. Substrate pripravite z Mavrox® EP Primer 2C.
4. Komponente A in B Mavrox® EP Grout 2C intenzivno premešajte, najbolje z električnim vrtalnikom z mešalno palico.
5. Zmešani izdelek izlijte na predvideno mesto.

Sušenje

Odporno na vodo: približno 2 uri
Posušenost: po 9-10 urah
Barvati je mogoče: po 24 urah
Končna trdnost: po 2 dneh, kemično polnilno po 4 dneh

Pakiranje

5, 10 in 30-kilogramski kompleti.

Teoretična poraba

1,75 kg/m²/mm debeline plasti.



Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Po mešanju izdelek uporabite v 20 minutah.
- Če je potreben opož, ga zaprite s plastično folijo.
- Glede na razmere in podlago bo morda potrebna kombinacija različnih izdelkov Mavrox®. Naši tehnični svetovalci vam lahko na podlagi pričakovane obremenitve in vaših želja priporočijo najboljši sistem talnih oblog. Če imate vprašanja, se obrnite neposredno na naše tehnične svetovalce.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57922