

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C

Univerzalna dvokomponentna malta za popravila na osnovi epoksidne mase, ki ne vsebuje topil



Opis izdelka

Mavrox® EP Repair Mortar 2C je univerzalna dvokomponentna malta za popravila na osnovi epoksida, ki ne vsebuje topil. Mavrox® EP Repair Mortar 2C se uporablja za popravilo poškodb betona, zapolnjevanje razpok, zaščito sproščenih ar-maturnih palic in številne druge podobne namene. Mavrox® EP Repair Mortar 2C se lahko nanaša v debelem sloju in je odporen na krčenje. Mavrox® EP Repair Mortar 2C ima zelo visoko tlačno trdnost (>50 MPa, tlačna trdnost R4).

Mavrox® je linija izdelkov s širokim naborom visokokakovostnih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag. Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® EP Repair Mortar 2C se uporablja za popravilo beto-na s korodiranim armaturnim železom, gramoznimi gnezdi, ne-premičnimi razpokami, podiranjem in številnimi drugimi podobnimi aplikacijami. Mavrox® EP Repair Mortar 2C je primeren tudi za popravilo sten ali lukenj v lesenih okvirjih.

Značilnosti

- Brez topil
- Brez vonja
- Ni vnetljivo
- Lahka stran
- Neustavljiv za krčenje
- Dober oprijem

Tehnični podatki

Barva:	Betonsko siva
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	1,7 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Epoksidne smole
Čas strjevanja:	35 min pri 20 °C
Razredčenje:	se ne uporablja

Pogoji uporabe

Temperatura okoljanajmanj 5 °C.

Navodila

- Površina mora biti čista, suha, brez prahu in maščob.
- Substrate pripravite z Mavrox® EP Primer 2C.
- Komponente A in B Mavrox® EP Repair Mortar 2C intenzivno premešajte, najbolje z električnim vrtalnikom z mešalno palico.
- Zmešano malto za popravilo nanesite na še moker temeljni sloj s čisto lopatico ali orodjem za fugiranje.

Sušenje

Posušenost:	v 24 urah pri 15 °C
Končna trdnost:	po 7 dneh

Pakiranje

5 in 10-kilogramski kompleti.

Teoretična poraba

Poraba je močno odvisna od uporabe.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Po mešanju izdelek nanesite v 35 minutah.
- Pri večjih popravilih je potreben opaž, opremljen s plastično folijo ali mastjo, da ga je mogoče pozneje odstraniti.
- Za popravila na navpičnih delih ali stropih lahko uporabite lahko malto za popravila Mavrox® EP Scratch Coat 2C.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57929