

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Univerzalni dvokomponentni epoksidni temeljni premaz brez topil



Opis izdelka

Mavrox® EP Repair Primer 2C je univerzalno uporaben dvokomponentni epoksidni temeljni premaz brez topil. Mavrox® EP Repair Primer 2C se uporablja kot vezni sloj pri popravilu betona z Mavrox® EP Repair Mortar 2C. Mavrox® EP Repair Primer 2C se uporablja tudi kot vezni sloj pri nanašanju Mavrox® EP Cast Floor 3C. Mavrox® EP Repair Primer 2C zagotavlja popoln oprijem na skoraj vsaki površini.

Mavrox® je linija izdelkov s celovito paleto visoko zmogljivih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag. Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® EP Repair Primer 2C se uporablja kot vezni sloj na običajnih in zelo vpojnih betonskih in cementnih estrihih.

Značilnosti

- Zelo dober oprijem na različnih podlagah
- Enostavna obdelava
- neobčutljiv na osmozo
- Hitro strjevanje
- Majhen vonj
- Visoka odpornost na obrabo

Tehnični podatki

Barva:	Trasparant
Dišava:	Specifični izdelek
Specifična teža:	približno 1,1 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Epoksidne smole
Čas strjevanja:	približno 15 min pri 15 °C
Razredčenje:	Pripravljeno za uporabo, ne redčite

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 5 °C
Temperatura podlage:	najmanj 5 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Navodila

1. Podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščob. Pri starih in onesnaženih podlagah najprej odstranite delce, maščobo, umazanijo itd. Za
2. več informacij o predhodni obdelavi preberite strokovno stran "Zaščita tal" na www.mavro-int.com ali se posvetujte z našim tehničnim svetovalcem.
3. Sestavino B dodajte v embalažo sestavine A in temeljito premešajte z vrtalnikom in mešalnikom za barve. Ročno mešanje ni dovolj za talne premaze! Mešajte 3 minute pri nizki hitrosti (300-400 vrtljajev na minuto), da preprečite zadrževanje zraka.
4. S čopičem ali valjčkom nanesite Mavrox® EP Repair Primer 2C na podlago.
5. Če se uporablja skupaj z Mavrox® EP Repair Mortar 2C, se lahko popravljalna malta za optimalen oprijem nanese neposredno na moker temeljni sloj.

Sušenje

Posušeno: V 24 urah pri 15 °C
Popolnoma strjeno: po 7 dneh

Pakiranje

5 in 10-kilogramski kompleti

Teoretična poraba

Poraba 3 m²/kg

Praktične informacije

○ Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Pomembno je, da ostanki barve ne pridejo v okolje. Valjev in orodij ne spirajte v umivalniku. Odpadne barve je treba odstraniti kot majhne kemične odpadke, tudi če so suhe. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: januar 2021
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57905