

MAVROX® EP SCRATCH COAT 2C

Dvokomponentna dvokomponentna lahka malta za popravila na osnovi epoksi mase brez topil



Opis izdelka

Mavrox® EP Scratch Coat 2C je dvokomponentna lahka fugirna malta za popravila brez topil na osnovi posebnih epoksidnih smol. Mavrox® EP Scratch Coat 2C se uporablja za popravilo poškodb betona, zapolnjevanje razpok, zaščito sproščenih ar-maturnih palic in številne druge podobne namene.

Mavrox® EP Scratch Coat 2C je zaradi svoje majhne specifične mase (1,1 kg/l) zelo primeren za uporabo na navpičnih površinah in stropih. Dodatna prednost je manjša poraba lahke malte za popravilo.

Mavrox je linija izdelkov s širokim naborem visokokakovostnih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag. Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® EP Scratch Coat 2C se uporablja za popravilo beto-na s korodiranim armaturnim železom, gramoznimi gnezdi, ne-premičnimi razpokami, spodnjimi predeli in številnimi drugimi podobnimi aplikacijami.

Mavrox® EP Scratch Coat 2C je primeren tudi za popravilo razpok ali lukenj v lesu.

Značilnosti

- Brez topil
- Blag vonj
- Ni vnetljivo
- Enostaven nanos z lopatico, fugirno maso ali gladilko
- Odpornost na kemikalije
- Nizka specifična teža
- Neustavljiv za krčenje
- Dober oprijem na beton
- Odpornost na obrabo

Tehnični podatki

Barva:	Betonsko siva
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	1,1 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Epoksidne smole
Čas strjevanja:	30 min pri 20 °C
Razredčenje:	se ne uporablja

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 80 % in 3 °C nad točko rosišča
Vsebnost vlage v substratu:	največ 4 %

Navodila

1. Površina mora biti čista, suha, brez prahu in maščob.
2. Tla razmastite in jih pobrusite z diamantnim brusilnikom ali peskanjem.
3. Substrate pripravite z Mavrox® EP Primer 2C.
4. Komponente A in B premežajte, najbolje z električnim vrtnikom z mešalno palico.

5. Zmešano malto za popravilo nanesite na še moker temeljni sloj s čisto lopatico ali orodjem za fugiranje.

Sušenje

Barvati je mogoče: po 16 urah

Končna trdnost: po 2 dneh pri 20 °C
po 7 dneh pri 10 °C

Pakiranje

10-kilogramski kompleti.

Teoretična poraba

1,1 kg/m²/mm debeline plasti.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Po mešanju izdelek uporabite v 30 minutah.
- Za večja popravila ali popravila, pri katerih je potrebna visoka tlačna trdnost (>50 MPa), uporabite MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: avgust 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57925