

MAVROX® PU TOPCOAT 1C

Visokakovostni 1-komponentni premaz na osnovi poliuretana, ki se strjuje z vlago



Opis izdelka

Mavrox® PU Topcoat 1C je prozoren enokomponentni premaz brez topil na osnovi poliuretana, ki se strjuje z vlago. Mavrox® PU Topcoat 1C je zelo močan, trd in kemično od-poren premaz, ki je še posebej primeren kot premaz proti grafi-tom in kot tesnilni sloj, odporen proti obrabi. Mavrox® PU Topcoat 1C daje prozoren mat zaključek. Mavrox® PU Topcoat 1C lahko posujete s protizdrsnim peskom ali praškom, da dobite nedrsečo površino.

Mavrox® je linija izdelkov s celovito paleto visoko zmogljivih gradbenih kemikalij. Malte, epoksidni in poliuretanski talni in stenski sistemi. Trajni izdelki za dolgotrajno zaščito in ohranjanje različnih podlag. Gradbena kemija za strokovnjake!

Uporaba

Mavrox® PU Topcoat 1C se uporablja kot zunanji tesnilni sloj na talnih premazih ali estrihih MAVROX® v težkih okoljih. Mavrox® PU Topcoat 1C je posebej primeren tudi za prozorno zaščito umetniških del in stenskih poslikav.

Značilnosti

- Brez vonja
- Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem
- Odlična kemijska odpornost
- Visoka odpornost na obrabo
- Zelo visoka vsebnost trdne snovi
- Zelo dober oprijem na različnih podlagah
- Brez topil

Tehnični podatki

Barva: Transparentna mat barva
Vonj: Brez vonja
Specifična teža: približno 1,15 kg/liter
pH: Se ne uporablja
Vsebuje: Izocianati

Pogoji uporabe

Temperatura okolja: najmanj 10 °C
Temperatura podlage: najmanj 10 °C
Relativna vlažnost: največ 85 %

Navodila

- Podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščob. Cementne podlage morajo biti stare najmanj 28 dni. S starih in umazanih podlag odstranite razpršene delce, maščobo, umazanijo itd.
- Visoko vpojne površine predhodno obdelajte z Mavrox® Concrete Primer.
- Mavrox® PU Topcoat 1C nanesite nerazredčen z valjčkom iz klobučevine s kratkimi lasmi v debelini plasti, ki ne presega 100 mikronov.
- Mavrox® PU Topcoat 1C je zelo občutljiv na vlago. Med nanašanjem zaprite embalažo in vsakih 30 minut zamenjajte valjček in posodo za valjček. V posodi z valjčkom ne hranite več izdelka, kot ga lahko nanesete v teh 30 minutah.

Sušenje

Odporno na vodo: 1 - 1,5 ure
Posušeno: približno 6-8 ur
Lahko se pobarva: 10 - 14 ur
Končna trdnost: po 3 dneh

Pakiranje

5 kg.

Teoretična poraba

Poraba 10-12 m²/kg, odvisno od sesanja in poroznosti podlage. Ne uporabljajte več kot 100 ml/m².

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Ne prekoračite priporočene debeline plasti. Uporabite največ 100 ml/m².
- Med obdelavo zagotovite zadostno prezračevanje ali nosite zaščito dihal (v skladu s standardom EN 140, tip A ali boljši).

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, suhem, hladnem in nemrzlem prostoru. Odprte posode imajo omejen rok trajanja.

Varnostna pravila

Pozor: vsebuje izocianat. Zelo škodljiv pri vdihavanju. Izogibajte se vdihavanju, stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Ta izdelek uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih. Pred uporabo se posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice.



Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57712