

# GRAFITIGUARD PERMANENT 2C

Visokakovostni dvokomponentni premaz proti grafitem na osnovi modificiranega poliuretana



## Opis izdelka

Graffitiguard Permanent 2C je trajni premaz proti grafitem na osnovi visokakovostnega dvokomponentnega poliuretana. Graffitiguard Permanent 2C tvori izjemno močan in kemično odporen sloj, s katerega je mogoče grafitiranje enostavno odstraniti.

Graffitiguard Permanent 2C ima zaradi močne odpornosti na UV žarke zelo dolgo obstojnost na prostem.

Graffitiguard Permanent 2C se lahko dobavi v barvni ali prozorni barvi, v sijajni in mat izvedbi.

## Uporaba

Graffitiguard Permanent 2C se uporablja predvsem na vpojnih mineralnih podlagah, kot so beton, zidaki in naravni kamen. Primeri so viadukti, predori, mostovi, zvočne pregrade in stavbe. Graffitiguard Permanent 2C lahko nanesete tudi na neporozne površine, kot sta jeklo in plastika.

## Značilnosti

- Odlična zaščita pred vdorom grafitora
- Na voljo v barvni in prozorni različici
- Odpornost na prodiranje olj, topil, maziv in številnih vrst kemikalij.
- Odpornost na UV-žarke
- Odpornost na vodo in vremenske vplive
- Odlična vzdržljivost na prostem

## Tehnični podatki

Barva:	Barve RAL in NCS ali prozorno (mat/bleščeče).
Vonj:	Topilo
Specifična teža:	1,1 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Izocianati in organska topila
Plamenišče:	45 °C
Klasifikacija:	j/sg-max 500 g/l, ta izdelek vsebuje 460 g/l hlapnih organskih spojin

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 80 % in 3 °C nad točko rosišča

## Navodila

### Mešanje komponent A in B

1. Komponento B (utrjevalec) popolnoma vlijte v posodo s komponento A. Posodo temeljito postrgajte z lopatico.
2. Sestavini A in B z mehanskim mešalnikom 5 minut skrbno mešajte, da dobite homogeno maso. Mešajte pri nizki hitrosti, da preprečite vključitev zraka.
3. Dodajte največ 0-10 % PU razredčila in dobro premešajte. Razredčitev je odvisna od osebnih preferenc in načina uporabe.

### Aplikacija

1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu. Zaščitite steklo in druge dele, ki jih ne želite obdelati.

2. Beton, zid, druge mineralne podlage in gole kovine predhodno obdelajte z Graffitiguard Permanent Primer 2C. Rahlo obrusite stare plasti premaza.
3. Graffitiguard Permanent 2C nanesite z valjčkom, čopičem ali pršilnikom.
4. Po 24 urah nanesite drugi sloj.

## Sušenje

Odpornost na vodo:	5 - 10 minut
Posušenosť:	6-8 ur. Po 24 urah je mogoče barvati
Končna trdnost:	po 4 do 7 dneh
Čas strjevanja:	1 uro po mešanju A- in komponente (pri 20 °C)

## Pakiranje

1, 5 in 10 kg (sklopa A in B).

## Teoretična poraba

Poraba 2 - 8 m<sup>2</sup>/l. Poraba je močno odvisna od absorpcije in poroznosti podlage.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Odvečni material takoj odstranite z vodo.
- Za optimalno prekrivanje je treba uskladiti barvo temeljnega in pokrivnega premaza.
- Grafite odstranite z blagim odstranjevalcem, kot je Graffitiremove Lite ali Graffitiremove Wipes

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

## Varnostna pravila

Izogibajte se vdihavanju. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite primerne rokavice, zaščitna oblačila, zaščito za dihanje in zaščitna očala. Vnetljiva tekočina in hlapi. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)



### Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice.

Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57612