

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Trajni, enokomponentni premaz z izjemnimi
antigrafitnimi lastnostmi



Opis izdelka

Graffitiguard Permanent HD je trajen, prozoren, enokomponentni premaz proti grafitom za zaščito betonskih, lesenih, zidanih in kovinskih podlag. Graffitiguard Permanent HD je prozoren premaz, s katerega lahko grafite večkrat odstranite, ne da bi poškodovali zaščito. Odstranjevanje grafitov je enostavno s hladno vodo in visokim tlakom (50-100 barov). Uporaba kemičnih odstranjevalcev ni potrebna. Graffitiguard Permanent HD tvori izjemno trpežen sloj z izjemnimi antigrafitnimi lastnostmi. Premaz zagotavlja odlično zaščito pred zunanjimi vplivi, kot so dež, sonce in ekstremne temperature. Graffitiguard Permanent HD ima na mineralnih podlagah rahlo izboljšano barvo.

Uporaba

Graffitiguard Permanent HD se neposredno uporablja na skoraj vseh poroznih mineralnih podlagah. Pogosto se uporablja za beton, zid, kovinske površine in lesene površine.

Značilnosti

- Nalepke in plakate je mogoče zlahka odstraniti s površine.
- Enokomponentno in enostavno za obdelavo
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja, saj niso potrebna kemična čistila
- Odlične lastnosti proti grafitom
- Paroprepusten, ne zapira površine
- Zelo visoka odpornost proti UV-žarkom in ohranjanje sijaja
- Zelo majhna oprijemljivost umazanije
- Odlična obstojnost na prostem

Tehnični podatki

Vonj:	Značilen
Barva:	Prozorno
Specifična teža:	0,98 kg/L
Temperatura vžiga:	54°C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 35 °C, najmanj 8 °C
Temperatura podlage:	največ 35 °C, najmanj 8°C
Relativna vlažnost:	največ 80 % in 3 °C nad točko rosišča

Navodila

1. Očistite površino, ki jo želite obdelati, ter odstranite grafite in druge nečistoče, kot so saje, vosek, olje, ostanki barve itd.
2. Prepričajte se, da je površina popolnoma nepoškodovana, suha in brez prahu.
3. Graffitiguard Permanent HD uporabljajte nerazredčen ali razredčen do 30 % z belim spiritom.
4. Graffitiguard Permanent HD nanesite z valjčkom z dolgimi lasmi, čopičem ali brizgalko brez zraka. Nanesite s povprečno porabo od 150 do 250 g/m², odvisno od hrapavosti podlage.
5. Pri močno vpojnih in grobih podlagah bo morda treba nanesti drugi sloj, da bi dosegli enakomerno zaščito. Počakajte, da se prvi sloj posuši (približno 2-3 ure).

Sušenje

Odpornost na vodo:	po 4 urah (pri 20 °C)
Sušenje:	do 24 ur, odvisno od debeline plasti
Končna trdnost:	približno 7 dni

Pakiranje

1 in 5 kg.

Teoretična poraba

Poraba je 4-8 m²/kg glede na hrapavost in poroznost površine.

Praktične informacije

- Po odprtju embalažo po možnosti popolnoma izpraznite. Po izpostavljenosti zraku se bo preostali izdelek še naprej strjeval in zgoščeval.
- Hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
- Orodje takoj po uporabi očistite z belim špiritom. Strjeni material je mogoče odstraniti le mehansko.
- Za uporabo z brezračnimi razpršilniki se obrnite na enega od naših tehničnih svetovalcev.
- Graffitiguard Permanent HD ni primeren za nanašanje v aerosolu. Pri pršenju izdelka se v zraku razpršijo aerosolne kapljice, ki ob vdihavanju resno ogrožajo zdravje.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni, neodprti embalaži se lahko hrani vsaj 12 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem prostoru brez zmrzali.

Varnostna pravila

Vnetljiva tekočina in hlapi. Izogibajte se vdihavanju aerosolov. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: September 2024

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57621