

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na vodni osnovi za vse podlage



Opis izdelka

Graffitiguard Permanent Primer 2C je visokokakovostni dvokomponentni epoksidni temeljni premaz na vodni osnovi. Graffitiguard Permanent Primer 2C tvori močan lepilni in antikorozijski sloj na skoraj vseh površinah. Graffitiguard Permanent Primer 2C se uporablja kot lepilni premaz za Graffitiguard Permanent 2C in druge trajne premake proti grafitom.

Uporaba

Graffitiguard Permanent Primer 2C se uporablja predvsem kot lepilni premaz na vpojnih mineralnih podlagah, kot so beton, zidaki in naravni kamen. Primeri so viadukti, predori, mostovi, zvočne pregrade in stavbe.

Značilnosti

- Odličen adhezijski premaz
- Na voljo v vseh priljubljenih barvah
- Protikorozijske lastnosti
- Dobre aplikativne lastnosti
- Uporaba v zaprtih prostorih in na prostem
- Dobra barvljivost
- Primerno za nanašanje s čopičem, valjčkom in pršilom

Tehnični podatki

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Barva: | Na voljo v vseh barvah |
| Vonj: | Skoraj brez vonja |
| Specifična teža | 1,0-1,3 kg/liter, odvisno od barve |
| pH: | Se ne uporablja |
| Vsebuje: | Epoksidna smola |
| Točka vžiga: | Se ne uporablja |

Pogoji uporabe

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Temperatura okolja: | največ 30 °C, najmanj 10 °C |
| Temperatura podlage: | največ 30 °C, najmanj 10 °C |
| Relativna vlažnost: | največ 85 % in 3 °C nad točko rosišča |

Navodila

Mešanje komponent A in B

- Komponento A (smola) v celoti vlijte v posodo s komponento B (trdilo). Paket temeljito postrgajte z lopatico.
- Komponente A in B previdno zmešajte z mehanskim mešalnikom, da dobite homogeno maso ene barve. Mešajte pri nizki hitrosti, da preprečite vključitev zraka.
- Dodajte vodo v majhnih količinah do 20 masnih odstotkov in dobro premešajte.

Aplikacija

- Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu.
- Graffitiguard Permanent Primer 2C nanesite z valjčkom, čopičem ali pršilnikom.
- Po 24 urah nanesite z graffitiguard permanent 2C.

Sušenje

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Odporno na vodo: | 0,5 - 1 ura |
| Posušenot: | 6-8 ur. Po 24 urah je mogoče barvati |
| Končna trdnost: | po 4 do 7 dneh |

Pakiranje

1, 5 in 10 kg (sklopa A in B).

Teoretična poraba

Pokritost 8 - 12 m²/l na sloj. Poraba je močno odvisna od absorpcije in poroznosti podlage.

Praktične informacije

- Odvečni material takoj odstranite z vodo.
- Za optimalno prekrivanje je treba uskladiti barvo temeljnega in pokrivnega premaza.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Izogibajte se sproščanju v okolje. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57616