

# NITOCOLOUR 2C

Visokokakovostni dvokomponentni barvni premaz z izredno dobro obstojnostjo na prostem, antigrafitnimi lastnostmi in ohranjanjem sijaja.



## Opis izdelka

Nitocolour 2C je visokokakovostni dvokomponentni barvni premaz na osnovi alifatskega poliuretana.

Nitocolour 2C je na voljo v prozorni barvi ter v vseh barvah RAL in NCS.

Nitocolour 2C zagotavlja 5-10-letno zaščito pred vremenskimi vplivi in zelo dobro ohranja sijaj.

Barva Nitocolour 2C preprečuje prijem umazanije in omogoča dolgoročno čiščenje površin.

Barva Nitocolour 2C tvori zelo močan in trd premaz, ki je odporen na onesnaženje, obrabo in grafito.

Nitorange družbe Mavro obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikujejo, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilaganje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

## Uporaba

Barva Nitocolour 2C je bila posebej razvita za uporabo na neporoznih podlagah, kot so sintetični materiali, vodne ovire, masivna jedra in fasadne obloge, (prašno lakirani) aluminij in premazane podlage. Zlasti okenski okvirji v pisarnah in poslovnih prostorih ter fasadne obloge v prahu.

Barvo Nitocolour 2C lahko nanesete zunaj na skoraj vse površine, če so bile predhodno ustrezno obdelane.

## Značilnosti

- Odličen oprijem z Nitocolour PRIMER 2C
- Visok sijaj ali svileni sijaj
- Dobro sušenje in sposobnost barvanja
- Močna kemična odpornost
- Zelo dobra zunanja obstojnost in ohranjanje sijaja
- Življenjska doba od 5 do 10 let, odvisno od pogojev

## Tehnični podatki

Barva:	Na voljo v prozorni barvi ali v vseh barvah RAL in NCS v visokem sijaju ali svilenem sijaju
Vonj:	Topilo
Specifična teža	1,01-1,2 kg/liter, odvisno od barve
pH:	Se ne uporablja
Plamenišče:	45 °C
Vsečina VOS:	Razvrstitev: j/sg-max 500 g/l, ta izdelek vsebuje 460 g/l HOS.
Življenjska doba:	1 ura pri 20 °C

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

## Navodila

### Mešanje komponent A in B

1. Komponento B (utrjevalec) popolnoma vlijte v posodo s komponento A. Posodo temeljito postrgajte z lopatico.

2. Sestavini A in B z mehanskim mešalnikom 5 minut skrbno mešajte, da dobite homogeno maso. Mešajte pri nizki hitrosti, da preprečite vključitev zraka.
3. Dodajte največ 0-10 % PU razredčila in dobro premešajte. Razredčitev je odvisna od osebnih preferenc in načina uporabe.

### Aplikacija

1. Površino temeljito očistite z Uniclean Low Foaming in sperite z vodo. Po potrebi jih podprite z brusnim papirjem ali gobico.
2. Površino rahlo obrusite z zrnatostjo P300-400.
3. Z Isopropanol odstranite zadnje ostanke in osušite površino.
4. Prepričajte se, da je površina popolnoma čista, suha in brez prahu.
5. Podlago obdelajte z Nitocolour Primer 2C
6. Prepričajte se, da je površina popolnoma čista, suha in brez prahu.
7. Barvo Nitocolour 2C nanesite z valjčkom, čopičem ali razpršilcem.
8. Po 24 urah nanesite drugi sloj.

### Sušenje

Odporno na vodo: 5 - 15 minut

Posušenost: po 6-8 urah

Barvati je mogoče: Po 12 urah

Končna trdnost: po 4 do 7 dneh

### Pakiranje

1 in 5 kg.

### Teoretična poraba

8-10 m<sup>2</sup> na kg

### Praktične informacije

- Razlito sredstvo na rokah ali površinah lahko očistite z Isopropanol ali belim špiritom.
- Ne izpolnjuje standardov ARBO za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih.

### Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

### Varnostna pravila

Izogibajte se vdihavanju ter stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Zagotovite ustrezno prezračevanje. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.





### Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

### Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: September 2024

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57614