

# ANTI-POSTER COATING 2C

Rivestimento bicomponente a base di poliuretano con forti proprietà anti-poster

## Descrizione del prodotto

Anti-Poster Coating 2C è un rivestimento bicomponente a base di poliuretano contenente solventi. Disponibile in tutti i colori RAL e trasparente.

Anti-Poster Coating 2C forma uno strato protettivo durevole con un'adesione fortemente ridotta di adesivi, poster e volantini. Il rivestimento può essere pulito molte volte ed è resistente ai graffi. Anti-Poster Coating 2C è estremamente adatto per l'uso in spazi pubblici a causa della finitura liscia del rivestimento. La finitura tradizionale in corteccia crea una superficie grossolana su cui le persone possono farsi male.

## Applicazione

Anti-Poster Coating 2C può essere applicato praticamente su tutti i supporti se sono stati adeguatamente pretrattati. Le applicazioni comuni sono scatole di interruttori, pilastri di cemento, muri antirumore e muratura.

## Caratteristiche

- I poster e gli adesivi si staccano automaticamente dal substrato o possono essere facilmente rimossi
- Eccellenti proprietà antigraffiti
- Disponibile a colori e trasparente
- Resistente a molti prodotti chimici
- Eccellente durata all'esterno

## Dati tecnici

Colore:	Disponibile in tutti i colori RAL e trasparente
Odore:	Solvente
Peso specifico:	1,25 kg/litro (a seconda del colore)
pH:	Non applicabile
Contiene:	Isocianati e solventi organici
Punto di infiammabilità:	45°C
Potlife:	1 ora dopo la miscelazione dei componenti A e B (a 20°C)
Contenuto di VOC:	Classificazione: j/sg-max 500 g/l, questo prodotto contiene 460 g/l di VOC

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Applicare sempre Mavrox EP Primer 2C su superfici non trattate (acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile, legno, cemento).
2. Pulire la superficie da trattare e rimuovere i graffi e altre contaminazioni come fuliggine, cera, olio, residui di vernice ecc. Proteggere il vetro e le altre parti che non devono essere trattate. Per prima cosa, irruvidire i vecchi strati di rivestimento con la levigatura. 3. Istruzioni per la miscelazione di Anti-Poster Coating 2C (essenziale per ottenere una struttura uniforme): aggiungere il componente B al componente A e mescolare accuratamente per 5 minuti a bassa velocità con un miscelatore meccanico (trapano).

3. Applicare Anti-Poster Coating 2C con un rullo a pelo corto o uno spruzzatore airless in uno strato opaco.

## Imballaggio

1 e 5 kg

## Consumo teorico

5 - 10 m<sup>2</sup> per litro a seconda della superficie:  
Acciaio e plastica: circa 8 m<sup>2</sup> per litro Calcestruzzo, arenaria e altre superfici porose: 5 - 8 m<sup>2</sup> per litro

## Informazioni pratiche

- Una buona miscelazione è essenziale per ottenere una consistenza uniforme.
- Rimuovere i graffi con un detergente delicato come Graffiti Remover Lite e una bassa pressione. L'alta pressione o un detergente troppo forte possono danneggiare il rivestimento.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. info@mavro-int.com  
W. www.mavro-int.com

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

---

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57662