

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C

Rivestimento antigraffiti bicomponente di alta qualità a base di poliuretano modificato



Descrizione del prodotto

Graffitiguard Permanent 2C è un rivestimento permanente antigraffiti basato su un poliuretano bicomponente di alta qualità.

Graffitiguard Permanent 2C forma uno strato estremamente forte e resistente agli agenti chimici dal quale i graffiti possono essere facilmente rimossi.

Graffitiguard Permanent 2C ha una durata all'esterno molto lunga grazie alla sua forte resistenza ai raggi UV.

Graffitiguard Permanent 2C può essere fornito a colori o trasparente sia lucido che opaco.

Applicazione

Graffitiguard Permanent 2C è utilizzato principalmente su substrati minerali assorbenti come calcestruzzo, muratura e pietra naturale. Esempi sono viadotti, gallerie, ponti, barriere acustiche ed edifici. Graffitiguard Permanent 2C può essere applicato anche su superfici non porose come acciaio e plastica.

Caratteristiche

- Eccellente protezione contro le infiltrazioni di graffiti
- Disponibile sia a colori che trasparente
- Resistente alla penetrazione di oli, solventi, grassi e molti tipi di prodotti chimici
- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua e alle intemperie
- Eccellente durata all'esterno

Dati tecnici

Colore:	Colori RAL e NCS o trasparente (opaco/lucido).
Odore:	Solvente
Gravità specifica:	1,1 kg/litro
pH:	Non applicabile
Contiene:	Isocianati e solventi organici
Punto di infiammabilità:	45°C
Contenuto di Vos:	Classificazione: j/sg-max 500 g/l, questo prodotto contiene 460 g/l VOC

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C Temperatura del substrato:
Umidità relativa:	max 80% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

1. Versare il componente B (indurente) completamente nel contenitore del componente A. Raschiare bene il contenitore con una spatola.
2. Mescolare accuratamente i componenti A e B per 5 minuti con un agitatore meccanico per ottenere una massa omogenea. Mescolare a bassa velocità per evitare l'inclusione di aria.
3. Aggiungere max 0 - 10% PU THINNER e mescolare bene. La diluizione dipende dalle preferenze personali e dal metodo di applicazione.

Applicazione

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e senza polvere. Proteggere il vetro e le altre parti che non devono essere trattate.
2. Pretrattare cemento, muratura, altri substrati minerali e metalli nudi con Graffitiguard Permanent Primer 2C. Carteggiare leggermente i vecchi strati di rivestimento.
3. Applicare Graffitiguard Permanent 2C a rullo, a pennello o a spruzzo.
4. Applicare un secondo strato dopo 24 ore

Essiccazione

Polvere secca:	5 - 10 minuti
Essiccato attraverso:	6 - 8 ore dopo
Può essere verniciato:	24 ore
Completamente indurito:	dopo 4 - 7 giorni
Potlife:	1 ora a 20°C

Imballaggio

1, 5 e 10 kg (componente A e B del set)

Consumo teorico

Consumo 2 - 8 m²/l. Il consumo dipende fortemente dall'assorbimento e dalla porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso con acqua
- Per una copertura ottimale, il colore del primer e del topcoat è abbinato.
- Rimuovere i graffiti con un detergente delicato come Graffitiremover Lite o Graffitiremover Wipes

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi, protezione respiratoria e occhiali di sicurezza. Liquido e vapore infiammabili. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57612