

# INJECTION CREAM

Crema impregnante di alta qualità senza solventi per l'impermeabilizzazione orizzontale contro l'umidità di risalita nella muratura



## Descrizione del prodotto

Injection Cream è una crema d'impregnazione di alta qualità senza solventi a base di silano con un contenuto di principio attivo dell'80%.

Injection Cream è pronta all'uso e può essere facilmente iniettata con una siringa manuale o altre tecniche di iniezione.

Injection Cream ha una profondità di penetrazione estremamente elevata (classe II: >10mm) e forma una barriera efficace contro l'umidità di risalita.

Injection Cream non influisce sulla permeabilità al vapore acqueo della muratura.

Injection Cream soddisfa i requisiti di assorbimento dell'acqua e di resistenza agli alcali secondo la norma NEN-EN 13580:2002 ed è anche adatto all'uso come agente idrofobo sul calcestruzzo.

## Applicazione

Injection Cream è adatto per l'iniezione di materiali da costruzione minerali porosi come mattoni, arenaria e calcare. Può anche essere usato su substrati con un alto contenuto di umidità.

Injection Cream è anche adatto per l'uso come agente idrofobico sul calcestruzzo.

## Caratteristiche

- Altamente idrorepellente
- 100% permeabile al vapore acqueo
- Alto potere di penetrazione
- Pronto per l'uso
- Altamente concentrato
- Applicabile anche ad alti livelli di umidità

## Dati tecnici

Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristicamente mite
Peso specifico:	Circa 0,88 kg/litro
Contiene:	Alchilsilano e polisilossano modificato

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 95% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

### Preparazione dei fori di trivellazione

1. Praticare fori di 12 mm di diametro a intervalli di 12 cm lungo il corso della malta (circa 8 fori per metro). Forare ad una profondità di circa 2 cm prima della fine dello spessore della parete.
2. Rimuovere i tagli di trapano e la polvere.

### Iniettare

3. Iniettare la Injection Cream non diluita con strumenti di iniezione adatti e un ugello di diametro adeguato.
4. Riempire i fori fino a circa 2 cm dall'apertura e sigillare i fori con uno stucco impermeabile subito dopo l'iniezione.
5. Rimuovere immediatamente il prodotto versato con un panno umido.

## Imballaggio

Secchio da 15 kg

## Essiccazione

Resistente all'acqua:	2 - 4 ore
Secco:	24 - 48 ore

## Consumo teorico

Consumo in metri lineari per kg basato su fori da 12 mm con spaziatura di 12 cm:

Spessore della parete 10 cm - consumo circa 10 m/kg
Spessore della parete 20 cm - consumo circa 4 m/kg
Spessore della parete 40 cm - consumo circa 2 m/kg

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Può causare un leggero cambiamento di colore in superficie per alcuni giorni.
- Non applicare su giunti freschi, calcestruzzo aerato o argilla.
- Tenete conto che il consumo sarà più elevato in caso di spazi vuoti.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)



#### Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Gennaio 2022

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 54050