

NITOCURE LS

Un rivestimento ad alte prestazioni che conferisce una protezione di lunga durata, lucentezza e ripristino del colore alle grandi superfici



Descrizione del prodotto

Nitocure LS è un rivestimento acrilico monocomponente, trasparente, contenente solventi, che conferisce una protezione di lunga durata, lucentezza e ripristino del colore alle plastiche esposte alle intemperie, ai rivestimenti in polvere e sfarinati e ai rivestimenti esposti alle intemperie. Nitocure LS è sviluppato appositamente per la conservazione di grandi superfici (LS) come Trespa®, HPL e altri tipi di rivestimento. Nitocure LS è repellente allo sporco e all'acqua e restituisce ai supporti il loro aspetto originale.

Nitocure LS è facilmente riparabile e riapplicabile dopo la sua durata prevista di 4 - 6 anni.

Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

Applicazione

Nitocure LS è sviluppato appositamente per la conservazione di grandi superfici (LS = Large Surfaces) come Trespa®, HPL e altri tipi di rivestimento. Pensate soprattutto alle superfici polverose di uffici e locali commerciali e ai rivestimenti in polvere delle facciate.

Caratteristiche

- Ripristina ed esalta il colore originale del substrato
- Semi-permanente
- Aspetto trasparente e lucido
- Resistente ai raggi UV, non ingiallisce
- La soluzione per placcature difficili e di grandi dimensioni
- Facile da applicare

Dati tecnici

Colore: Odore:	Da incolore a bianco Solvente
Gravità specifica:	Circa 1,20 kg/litro
Punto di infiammabilità: :	35°C
Contiene:	drocarburi aromatici, contenuto C9
VOC:	<50%

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	minimo 5°C
Temperatura del substrato:	minimo 5°C
Umidità relativa:	max 85%

Manuale utente

1. Per i substrati duri e densi come HPL, controllare prima l'adesione facendo un graffio sul substrato con una matita (HB). Se la matita lascia un graffio, il substrato può essere pretrattato immediatamente. Se la matita non lascia un graffio, il substrato deve essere prima levigato leggermente con carta di grana 220.

3. Pulire accuratamente la superficie con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua. Se necessario, sostenere con uno scotchbrite o un powersponge.
4. Utilizzare Isopropanol per rimuovere gli ultimi residui e asciugare la superficie.
5. Applicare Nitocure LS con un rullo a pelo corto in uno strato sottile. Arrotolare accuratamente in una direzione per assicurare un risultato finale liscio.

Imballaggio

1 e 5 litri

Essiccazione

Polvere secca:	10 - 15 minuti
Secco:	Circa 8 ore

Consumo teorico

15 - 20 m²/l a seconda della superficie.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Se avete domande sull'applicazione, contattate uno dei nostri consulenti tecnici.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.

Regole di sicurezza

Liquido e vapori infiammabili, tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Evitare l'inalazione dei vapori. Assicurare un'adeguata ventilazione. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Marzo 2021

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: n.t.b.