

# MAVROX® EP SCRATCH COAT 2C

Stucco plastificato monocomponente.

## Descrizione del prodotto

Mavrox® EP Scratch Coat 2C è una malta di riparazione leggera senza solventi, bicomponente, basata su speciali resine epossidiche. Mavrox® EP Scratch Coat 2C è usato per riparare i danni al calcestruzzo, riempire le crepe, proteggere le armature rilasciate e molte altre applicazioni simili.

Mavrox® EP Scratch Coat 2C è molto adatto per l'uso su superfici verticali e soffitti grazie al suo basso peso specifico (1,1 kg/l). Un ulteriore vantaggio è che il consumo di una malta di riparazione leggera è inferiore.

Mavrox® è una linea di prodotti con una vasta gamma di prodotti chimici di alta qualità per la costruzione. Malte, sistemi epossidici e poliuretanic per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e preservare vari substrati per lungo tempo. Chimica delle costruzioni per professionisti!

## Applicazione

Mavrox® EP Scratch Coat 2C è utilizzato per la riparazione di calcestruzzo con ferro d'armatura corrosivo, nidi di ghiaia, crepe non mobili, sottosquadri e molte altre applicazioni simili.

Mavrox® EP Scratch Coat 2C è anche adatto per riparare crepe o fori nel legno.

## Applicazione

- Senza solventi
- Basso odore
- Non infiammabile
- Facile da applicare con cazzuola, stucco o spatola
- Resistente alle sostanze chimiche
- Basso peso specifico
- Shrinkproof
- Buona adesione su calcestruzzo
- Resistente all'usura

## Dati tecnici

Colore:	Grigio calcestruzzo
Odore:	Inodore
Gravità specifica:	1,1 kg/litro
pH:	Non applicabile
Contiene:	Resine
Potlife:	Epossidiche 30 min a 20°C
Diluizione:	Non applicabile

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	Massimo 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	Massimo 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	Massimo 80% e 3°C sopra il punto di rugiada
Contenuto di umidità del substrato:	Max 4%

## Manuale d'uso

1. superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso.
2. Sgrassare il pavimento e levigarlo con una levigatrice per pavimenti diamantati o sabbiarlo.
3. Pretrattare i substrati con Mavrox® EP Primer 2C.
4. Mescolare intensamente i componenti A e B di Mavrox® EP Scratch Coat 2C, preferibilmente con un trapano elettrico con asta di miscelazione.

6. Applicare la malta di riparazione miscelata nello strato di primer ancora umido usando una spatola pulita o un attrezzo per le giunzioni.

## Imballaggio

Da 10 kg

## Consumo teorico

1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm spessore dello strato

Può essere verniciato:	Dopo 16 ore
Completamente indurito:	Dopo 2 giorni a 20°C Dopo 7 giorni a 10°C

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Dopo la miscelazione, utilizzare il prodotto entro 30 minuti.
- Per grandi riparazioni o riparazioni dove è richiesta un'alta resistenza alla compressione (>50 MPa) usare Mavrox® EP Repair Mortar 2C.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto.



---

Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Agosto 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57925