

MAVROX® EP GROUT 2C

Lösemittelfreier 2-Komponenten-Epoxid-Gießmörtel



Produktbezeichnung

Mavrox® EP Grout 2C ist ein lösemittelfreier, 2-komponentiger Epoxid-Gießmörtel.

Mavrox® EP Grout 2C ist ein schrumpffreier, gießfähiger Mörtel mit ausgezeichneter Haftung auf Beton, Stahl und steinigem Untergründen. Verleiht eine Haftung auf Beton, die stärker ist als die Zugfestigkeit des Betons.

Mavrox® EP Grout 2C ist hoch beständig gegen aggressive Substanzen wie Öle, Fette, Benzin, Salze, Säuren und Laugen.

Mavrox® ist eine Produktlinie mit einer umfangreichen Palette an hochwertigen Bauchemikalien. Mörtel, Epoxid- und Polyurethan-Boden- und Wandsysteme. Langlebige Produkte zum Schutz und zur Konservierung verschiedener Substrate für eine lange Zeit. Bauchemie für Profis!

Anwendung

Mavrox® EP Grout 2C wird für das Vergießen von Beton- und Stahlkonstruktionen, Kranbahnen, Maschinen usw. sowie für das Vergießen von Ankern, Booten, Bolzen und Geländern usw. verwendet.

Features

- Lösungsmittelfrei
- Geruchlos
- Nicht brennbar
- Stark chemikalienbeständig
- Schrumpfungsfrei
- Ausgezeichnete Adhäsion

Technische Daten

Farbe:	Beige
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifische Schwerkraft:	1,75 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Enthält:	Epoxidharze

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur 5°C Minimum

Trocknung

Staubtrocken:	ca. 2 Stunden
Durchgetrocknet:	nach 9 - 10 Stunden
Nach 24 Stunden überlackierbar	
Ausgehärtet:	nach 2 Tagen, chemisch aufladbar nach 4 Tagen

Verpackung

5, 10 und 30 kg-Sätze

Theoretischer Verbrauch

1,75 kg/m²/mm Schichtdicke

Praktische Informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Tragen Sie das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 20 Minuten auf.
- Wenn eine Schalung erforderlich ist, dichten Sie diese mit einer Kunststoffolie ab.

- Je nach Situation und Untergrund kann eine Kombination aus verschiedenen Mavrox®-Produkten erforderlich sein. Basierend auf der zu erwartenden Belastung und Ihren Wünschen können unsere technischen Berater das beste Bodensystem für Sie empfehlen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an unsere technischen Berater.

Lagerung und Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische Unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57922