

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Universelle lösungsmittelfreie 2-Komponenten-Epoxid-Grundierung



Produktbezeichnung

Mavrox® EP Repair Primer 2C ist eine universell einsetzbare, lösungsmittelfreie 2-Komponenten-Epoxid-Grundierung. Mavrox® EP Repair Primer 2C wird als Haftschrift bei der Betoninstandsetzung mit Mavrox® EP Repair Mortar 2C verwendet. Mavrox® EP Repair Primer 2C wird auch als Haftschrift beim Auftragen von Mavrox® EP Cast Floor 3C verwendet. Mavrox® EP Repair Primer 2C bietet eine perfekte Haftung auf nahezu jeder Oberfläche.

Mavrox® ist eine Produktlinie mit einem umfassenden Sortiment an hochleistungsfähigen Bauchemikalien. Mörtel, Epoxid- und Polyurethan-Boden- und Wandsysteme. Langlebige Produkte zum Schutz und zur Konservierung verschiedener Substrate für eine lange Zeit. Bauchemie für Profis!

Anwendung

Mavrox® EP Repair Primer 2C wird als Bindschicht auf normal und stark saugenden Beton- und Zementestrichen eingesetzt.

Features

- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Substraten
- Einfach zu verarbeiten
- Unempfindlich gegen Osmose
- Schnell härtend
- Geruchsarm
- Hochgradig verschleißfest

Technische daten

Farbe:	Trasparant
Parfüm:	Produktspezifisch
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,1 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Enthält:	Epoxidharze
Potlife:	ca. 15 min bei 15°C
Verdünnung:	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen

Einsatzbedingungen

Substrattemperatur:	mindestens 5°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 85%

Benutzerhandbuch

- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Bei alten und verschmutzten Untergründen entfernen Sie zunächst lose Partikel, Fett, Schmutz usw. Für weitere Informationen zur Vorbehandlung lesen Sie bitte die Expertenseite "Bodenkonservierung" unter www.mavro-int.com oder wenden Sie sich an einen unserer technischen Berater.
- Geben Sie die B-Komponente in die Packung der A-Komponente und mischen Sie sie gründlich mit einer Bohrmaschine und einem Farbmischer. Für Bodenbeschichtungen ist ein Mischen von Hand nicht ausreichend! Mischen Sie 3 Minuten lang bei niedriger Drehzahl (300-400 U/min), um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Tragen Sie Mavrox® EP Repair Primer 2C mit einem Pinsel oder einer Rolle auf den Untergrund auf.

- Bei Verwendung in Verbindung mit Mavrox® EP Repair Mortar 2C kann der Reparaturmörtel direkt in die nasse Grundierung aufgetragen werden, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Trocknung

Durchgetrocknet:	Innerhalb von 24 Stunden bei 15°C
Vollständig ausgehärtet:	nach 7 Tagen

Verpackung

5 und 10 kg -Sätze

Theoretischer verbrauch

Verbrauch 3 m²/kg

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Es ist wichtig, dass Lackreste nicht in die Umwelt gelangen. Spülen Sie Rollen und Werkzeuge nicht im Spülbecken ab. Lackabfälle sind, auch wenn sie trocken sind, als chemische Kleinabfälle zu entsorgen. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab.

Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Januar 2021
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57905