

# CERADUR® NATURAL STONE

Keramische Beschichtung, die speziell für den Einsatz als Schutzschicht auf Naturstein entwickelt wurde



## Produktbezeichnung

Ceradur® Natural Stone ist eine keramische Beschichtung auf Basis der patentierten anorganischen Polysilazan-Technologie. Diese einzigartigen keramischen Beschichtungen werden auch als Glasbeschichtungen oder Flüssigglas bezeichnet, da die Beschichtung ähnliche Eigenschaften wie Glas aufweist. Ceradur® Natural Stone bildet eine hauchdünne (0,1 - 8µm) unsichtbare Schicht, die Naturstein vor Schmutz, Flecken und Beschädigungen schützt. Ceradur® Natural Stone ist beständig gegen starke Chemikalien und bietet lang anhaltenden Schutz.

Die Beschichtung bietet je nach Umständen mindestens 3 Jahre lang Schutz vor Verschmutzung, Erosion, Korrosion und Feuchtigkeit (abhängig vom Grad der atmosphärischen Verschmutzung und der Umgebung, in der sich das zu behandelnde Objekt befindet).

Die Anwendung von Ceradur® Produkten hat einen großen Einfluss auf die Lebensdauer und Qualität der Beschichtung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall oder bei Fragen immer an Ihren Mavro International-Berater.

## Anwendung

Ceradur® Natural Stone ist für die Anwendung auf allen nicht porösen und leicht porösen Natursteinoberflächen wie Marmor, Basalt, Granit und Schiefer geeignet. Beispiele für Anwendungen sind Küchenarbeitsplatten und Tischplatten.

## Features

- Schützt vor dem Eindringen von Wasser und Salzen
- Gute öl- und hydrophobe Eigenschaften
- Geeignet für viele Arten von Oberflächen
- Schützt den Untergrund vor atmosphärischem und haushaltsüblichem Schmutz
- Verbessert das natürliche Aussehen des Untergrunds

## Technische daten

Farbe:	Transparent
Parfüm:	Butylacetat und Ammoniak
Spezifisches Gewicht	0,94 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 10
Enthält:	Polysilazan
Flammpunkt:	Ca. 21°C
Siedepunkt	124 - 127°C
VOC-Gehalt:	Einstufung 1/sg-max 500 /l, dieses Produkt enthält 430 g/l VOC.

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	max. 30°C, minimal 10°C
Untergrundtemperatur:	max. 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 85% und 3°C über Taupunkt

## Benutzerhandbuch

1. Arbeiten Sie in einer völlig staubfreien Umgebung, um zu verhindern, dass Staubpartikel Defekte in der hauchdünnen Beschichtung verursachen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche zunächst gründlich mit Uniclean oder Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit Wasser nach.

3. Anschließend entfetten und trocknen Sie die Oberfläche mit Isopropanol.
4. Tragen Sie Ceradur® Natural Stone mit einem Powerschwamm, Mikrofasertuch, Einleger oder HLPV-Sprühergerät (Düse: 0,8-1,2 mm, 2-3 bar) auf. Das Auftragen der Beschichtung kann mit einer leicht reibenden Bewegung oder in einer fließenden Bewegung erfolgen. Tragen Sie das Produkt mit einer maximalen Schichtdicke von 0,1 - 8 µm auf (ca. 10-14 ml pro m<sup>2</sup>). Eine Überschreitung der empfohlenen Schichtdicke kann zu einer unzureichenden Haftung der Beschichtung führen und beeinträchtigt die Lebensdauer der Beschichtung.

## Droging

Staubtrocken:	ca. 1 Stunde
Durchgetrocknet:	ca. 6 - 8 Stunden
Ausgehärtet:	ca. 7 Tage (chemisch belastbar)

## Verpackung

100 ml, 500 ml und 1 Liter

## Theoretischer verbrauch

Verbrauch 60 - 70 m<sup>2</sup>/l

## Praktische informationen

- Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder in direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Werkzeuge können mit Butylacetate gereinigt werden
- Während der Aushärtung von Ceradur® Beschichtungen wird ein starker Ammoniakgeruch freigesetzt. Dies lässt nach 30 Minuten nach.
- Behälter kann unter Druck stehen, vorsichtig öffnen

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. An einem gut belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern. Angebrochene Gebinde sind nur begrenzt haltbar.

## Sicherheitsvorschriften

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Einatmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Handschuhe, Gasmasken, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.





### Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

### Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 58006