

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Wasserbasierte 2-Komponenten-Epoxid-Grundierung
für alle Untergründe



Produktbezeichnung

Graffitiguard Permanent Primer 2C ist eine hochwertige 2-Komponenten-Epoxid-Grundierung auf Wasserbasis. Graffitiguard Permanent Primer 2C bildet eine stark haftende und antikorrosive Schicht auf fast allen Oberflächen. Graffitiguard Permanent Primer 2C wird als Haftgrundierung für Graffitiguard Permanent 2C und andere permanente Anti-Graffiti-Beschichtungen verwendet.

Anwendung

Graffitiguard Permanent Primer 2C wird hauptsächlich als Haftgrundierung auf saugenden mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Naturstein eingesetzt. Beispiele sind Viadukte, Tunnel, Brücken, Schallschutzwände und Gebäude.

Features

- Hervorragend haftende Beschichtung
- Erhältlich in allen gängigen Farben
- Korrosionsschützende Eigenschaften
- Gute Anwendungseigenschaften
- Innen- und Außeneinsatz
- Gute Lackierbarkeit
- Geeignet für Pinsel-, Rollen- und Spritzauftrag

Technische daten

Farbe:	Erhältlich in allen Farben
Geruch:	Nahezu geruchlos
Spezifisches Gewicht	1,0 - 1,3 kg/Liter je nach Farbe
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Enthält:	Epoxidharz
Flammpunkt:	Nicht anwendbar

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Maximal 85% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub ist.
2. Graffitiguard Permanent Primer 2CK mit Rolle, Pinsel oder Spritze auftragen.
3. Nach 24 Stunden mit Graffitiguard Permanent 2C abschließen.

Trocknung

Staubtrocken:	0,5 - 1 Stunde
Durchgetrocknet:	6 - 8 Stunden
Nach 24 Stunden überlackierbar	
Vollständig ausgehärtet:	nach 4 - 7 Tagen

Verpackung

1, 5 und 10 kg (Set A- und B-Komponente)

Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 8 - 12 m²/l pro Schicht. Der Verbrauch hängt stark von der Absorption und der Porosität des Untergrundes ab.

Praktische informationen

- Überschüssiges Material sofort mit Wasser entfernen
- Für eine optimale Abdeckung ist die Farbe der Grundierung und des Decklacks aufeinander abgestimmt.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. MAVRO International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57616