

MAVROX® TOPCOAT

Système de revêtement de haute qualité, résistant aux intempéries, pour protéger les substrats minéraux contre l'adhérence de la mousse, de la saleté et des algues.

Description du produit

Mavrox® Topcoat est un revêtement durable à base d'acrylate silanisé.

Mavrox® Topcoat est totalement perméable à la vapeur d'eau, ce qui fait de l'écaillage de la peinture et des problèmes d'humidité une chose du passé.

Mavrox® Topcoat est très hydrophobe, de sorte que le revêtement ne se mouille pratiquement pas et sèche rapidement. Par conséquent, les algues, les mousses et les champignons n'ont pratiquement aucune chance de se fixer.

Mavrox® Topcoat est à base d'eau et très résistant aux UV et aux alcalis.

Mavrox® est une ligne de produits comprenant une large gamme de produits chimiques de construction de haute qualité. Mortiers, systèmes de sols et de murs en époxy et en polyuréthane. Des produits durables pour protéger et préserver les différents substrats pendant longtemps.

Des produits chimiques de construction pour les professionnels !

Application

Mavrox® Topcoat est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sur le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre, les plaques de plâtre et les anciennes couches de peinture.

Propriétés

- Résistant aux UV
- Perméable à la vapeur d'eau
- Hydrofuge
- Résistant aux alcalis
- Applicable sur les anciennes peintures au silicate
- Pouvoir couvrant élevé

Données techniques

Couleur :	disponible en couleurs claires
Odeur :	Acrylique
Poids spécifique :	Environ 1,10 kg/litre
pH :	Environ 8,5
Contient :	Dispersion silane/acrylate

Conditions d'application

Température ambiante :	max. 30°C, min. 10°C
Température du support :	max. 30°C, min. 10°C
Humidité relative :	max. 85% et 3°C au-dessus du point de rosée

Les instructions

1. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Pour les supports anciens et souillés, il convient d'abord d'éliminer les particules non adhérentes, la graisse, la saleté, l'huile de démoulage, la peau de ciment, les produits de durcissement, etc.
2. Appliquer la couche de finition Mavrox® en 2 couches au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation sans air.



Séchage

Séchage à la poussière :	1 - 1,5 heure
Sec à cœur :	après environ 6 à 8 heures
Peut être peint :	après 12 heures
Durcissement complet :	après 4 - 7 jours

Emballage

5 et 10 litres

Consommation théorique

Consommation 5 - 6 m²/kg par couche en fonction de la succion et de la porosité du support.

Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Pour application par pulvérisation sans air : Dilution maximale avec 5% d'eau, pression 150 - 200 bar, buse 0.015 inch.
- Ne pas appliquer sur des supports élastiques/thermoplastiques.
- Consulter votre conseiller pour les couleurs foncées.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consulter la fiche de données de sécurité ou notre service R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 59935