

MAVROX® EP SCRATCH COAT 2C

Mortier de réparation à base d'époxy léger à 2 composants, sans solvant

Description du produit

Mavrox® EP Scratch Coat 2C est un mortier de réparation léger à deux composants, sans solvant, à base de résines époxy spéciales. Mavrox® EP Scratch Coat 2C est utilisé pour réparer les dommages causés au béton, combler les fissures, protéger les barres d'armature libérées et bien d'autres applications similaires. Mavrox® EP Scratch Coat 2C convient parfaitement à l'application sur les sections verticales et les plafonds en raison de son faible poids spécifique (1,1 kg/l). Un avantage supplémentaire est la consommation réduite pour un mortier de réparation léger.

Mavrox® est une ligne de produits comprenant une large gamme de produits chimiques de construction de haute qualité. Mortiers, systèmes époxy et polyuréthane pour sols et murs. Des produits durables pour protéger et préserver les différents substrats pendant longtemps. Des produits chimiques de construction pour les professionnels !

Application

Mavrox® EP Scratch Coat 2C est utilisé pour réparer le béton avec des barres d'armature corrodées, des nids de gravier, des fissures non mobiles, des sous-couches et de nombreuses autres applications similaires. Mavrox® EP Scratch Coat 2C convient également à la réparation de fissures ou de trous dans le bois.

Propriétés

- Sans solvant
- Faible odeur
- Ininflammable
- Facile à appliquer à l'aide d'une truelle, d'un fer à joint ou d'une taloche
- Résistant aux produits chimiques
- Faible densité
- Sans rétraction
- Bonne adhérence au béton
- Résistant à l'usure

Données techniques

Couleur :	Gris béton
Odeur :	inodore
Poids spécifique :	1,1 kg/litre
pH :	Non applicable
Contient :	Résines époxy
Durée de vie en pot :	30 min à 20°C
Dilution :	Non applicable

Conditions d'application

Température ambiante :	max. 30°C, min. 10°C
Température du support :	max. 30°C, min. 10°C
Humidité relative :	max. 80% et 3°C au-dessus du point de rosée
Teneur en humidité du support :	max. 4%.



Les instructions

1. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
2. Dégraisser et poncer le sol à l'aide d'une ponceuse à sol diamantée ou par sablage.
3. Prétraiter les substrats avec le Mavrox® EP Repair Primer 2C.
4. Mélanger intensivement les composants A et B de Mavrox® EP Scratch Coat 2C, de préférence à l'aide d'une perceuse électrique munie d'une tige de mélange.
5. Appliquer le mortier de réparation mélangé sur la couche d'apprêt encore humide à l'aide d'une truelle propre, d'une taloche ou d'un fer à joint.

Séchage

Recouvrable :	après 16 heures
Durcissement complet :	après 2 jours à 20°C après 7 jours à 10°C

Emballage

Jeux de 10 kg

Consommation théorique

1,1 kg/m²/mm épaisseur de la couche

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Après le mélange, traiter le produit dans les 30 minutes.
- Pour les réparations importantes ou les réparations nécessitant une résistance à la compression élevée (>50 MPa), appliquer le mortier de réparation Mavrox® EP 2C.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com





Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Décembre 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57925