

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Primaire à base d'eau pour tous les substrats, excellent pour les plastiques

Description du produit

Graffitiguard Permanent Primer 2C est un primaire époxydique bi-composant à base d'eau de haute qualité. Le Graffitiguard Permanent Primer 2C forme un adhésif puissant et une couche anticorrosion légère sur presque tous les supports. Le Graffitiguard Permanent Primer 2C est utilisé comme primaire d'adhérence pour le Graffitiguard Permanent 2C et d'autres revêtements anti-graffiti permanents.

Application

Graffitiguard Permanent Primer 2C est principalement utilisé comme primaire d'adhérence sur des supports minéraux absorbants tels que le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle. Exemples : viaducs, tunnels, ponts, murs antibruit et bâtiments.

Propriétés

- Excellent revêtement adhésif
- Disponible dans toutes les couleurs courantes
- Propriétés anticorrosion
- Bonnes propriétés d'application
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Bonne aptitude à la peinture
- Convient à l'application au pinceau, au rouleau et au pistolet

Données techniques

Couleur : disponible dans toutes les couleurs
Odeur : presque inodore
Poids spécifique : 1,0 - 1,3 kg/litre en fonction de la couleur
pH : non applicable
Contient : Résine époxy
Point d'éclair : non applicable

Conditions d'application

Température ambiante : max 35°C, min 10°C
Température du substrat : max 35°C, min 10°C
Humidité relative : max. 85% et 3°C au-dessus du point de rosée

Les instructions

1. Mélange des composants A et B
2. Verser entièrement le composant A (résine) dans le récipient du composant B (durcisseur). Racler soigneusement le récipient à l'aide d'une spatule.
3. Mélanger soigneusement les composants A et B à l'aide d'un agitateur mécanique jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Mélanger à faible vitesse pour éviter l'emprisonnement de l'air.
4. Ajouter jusqu'à 20 % d'eau en poids par petites quantités et bien mélanger.

Utilisation

1. S'assurer que le substrat est propre, sec et exempt de poussière.
2. Appliquer le Graffitiguard Permanent Primer 2C au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
3. Après 24 heures, finir avec Graffitiguard Permanent 2C.



Séchage

Séchage à la poussière : 0,5 - 1 heure
Séchage à cœur : 6 à 8 heures
Peut être peint : après 24 heures
Durcissement complet : après 4 - 7 jours

Emballage

1, 5 et 10 kg (ensemble A et B)

Consommation théorique

Consommation 8 - 12 m²/l par couche. La consommation dépend fortement de l'aspiration et de la porosité du support.

Informations pratiques

- Enlever immédiatement l'excédent de matériau avec de l'eau
- Pour une couverture optimale, faire correspondre la couleur de la couche d'apprêt et de la couche de finition.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Éviter le rejet dans l'environnement. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57616