

# NITOCOLOUR 2C

Revêtement coloré bi-composant de haute qualité avec une très bonne durabilité extérieure, des propriétés anti-graffiti et une bonne rétention de la brillance.

## Description du produit

Nitocolour 2C est un revêtement coloré à deux composants de haute qualité à base de polyuréthane aliphatique.

Nitocolour 2C est disponible en transparent et dans toutes les couleurs RAL et NCS.

Nitocolour 2C offre une protection de 5 à 10 ans contre les intempéries et une très bonne rétention de la brillance.

Nitocolour 2C empêche l'adhésion de la saleté et rend les substrats faciles à nettoyer pendant longtemps.

Nitocolour 2C forme un revêtement très solide et dur qui résiste aux salissures, à l'usure et aux graffitis.

La gamme Nitorange de Mavro se compose d'une collection de vernis de protection et de réparation de la couleur et de la brillance de haute qualité pour les substrats non absorbants. Conscient que chaque support, chaque situation et chaque objet est différent, notre laboratoire a développé une large gamme de revêtements de rénovation. Des revêtements permanents, des revêtements réversibles semi-permanents et des revêtements colorés, chacun avec ses propres propriétés. Personnalisation, qualité, durabilité et restauration des couleurs, tout cela est représenté au sein de Nitorange !

## Application

Nitocolour 2C a été spécialement conçu pour être appliqué sur des substrats non poreux tels que le plastique, les bandes de peinture à l'eau, le revêtement intégral et le revêtement de façade, l'aluminium (laqué par poudrage) et les substrats enduits. Il s'agit par exemple des cadres de fenêtres revêtus de poudre dans les bureaux et les locaux commerciaux et des revêtements de façade revêtus de poudre.

Nitocolour 2C peut être utilisé à l'extérieur sur presque tous les supports à condition qu'ils aient été correctement prétraités.

## Propriétés

- ⊖ Excellente adhérence au Nitocolour Primer 2C
- ⊖ Haut brillant ou brillant soyeux
- ⊖ Bonne capacité de séchage et de recouvrement
- ⊖ Forte résistance chimique
- ⊖ Très bonne durabilité à l'extérieur et très bonne rétention de la brillance
- ⊖ Durée de vie de 5 à 10 ans selon les conditions

## Données techniques

Couleur :	disponible en transparent ou dans toutes les couleurs RAL et NCS, en brillant ou en satiné.
Odeur :	solvant
Poids spécifique :	1,01 - 1,2 kg/litre selon la couleur
pH :	non applicable
Point d'éclair :	45°C
Teneur en COV :	Classification : j/sg-max 500 g/l, ce produit contient 460 g/l de COV.
Durée de vie en pot :	1 heure à 20°C

## Conditions d'application

Température ambiante :	max 30°C, min 5°C
Température du substrat :	max 30°C, min 5°C
Humidité relative :	max. 85%



## Les instructions

1. Mélange des composants A et B
2. Verser complètement le composant B (durcisseur) dans le récipient du composant A. À l'aide d'une spatule, racler soigneusement le récipient.
3. Mélanger soigneusement les composants A et B pendant 5 minutes à l'aide d'un agitateur mécanique jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Mélanger à faible vitesse pour éviter l'emprisonnement de l'air.
4. Ajouter au maximum 0 à 10 % de diluant pour PU et bien mélanger. La dilution dépend des préférences personnelles et de la méthode d'application.

## Utilisation

1. Nettoyer soigneusement la surface avec Uniclean Low Foaming et rincer à l'eau. Renforcer avec un scotch-brite ou une éponge électrique si nécessaire.
2. Poncer légèrement le support avec le grain P300-400.
3. Utiliser de l'Isopropanol pour éliminer les derniers résidus et sécher le support.
4. S'assurer que le support est parfaitement propre, sec et dépolvoisé.
5. Traiter le support avec le Nitocolour Primer 2C.
6. S'assurer que le support est parfaitement propre, sec et dépolvoisé.
7. Appliquer la peinture Nitocolour 2C au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation.
8. Appliquer une deuxième couche après 24 heures.

## Séchage

Séchage à la poussière :	5 à 15 minutes
Complètement sec :	après 6 à 8 heures
Peut être peint :	après 12 heures
Complètement durci :	après 4 - 7 jours

## Emballage

1 et 5 kg

## Consommation théorique

8 - 10 m<sup>2</sup> par kg

## Informations pratiques

- ⊖ Le produit renversé sur les mains ou les surfaces peut être nettoyé avec de l'isopropanol ou du white spirit.
- ⊖ N'est pas conforme à l'ARBO pour un usage professionnel en intérieur.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, à l'abri du gel et suffisamment ventilé.

## Règles de sécurité

Éviter l'inhalation et le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Assurer une ventilation adéquate. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

**Support technique**

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Avis de non-responsabilité**

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Septembre 2024

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57614