

# MAVROX® EP GROUT 2C

Mortero de colada epoxi de 2 componentes sin disolventes



## Descripción del producto

Mavrox® EP Grout 2C es un mortero de colada epoxi de 2 componentes sin disolventes.

Mavrox® EP Grout 2C es un mortero vertible sin retracción con una excelente adherencia sobre hormigón, acero y sustratos pétreos. Proporciona sobre hormigón una adherencia más fuerte que la resistencia a la tracción del hormigón.

Mavrox® EP Grout 2C es muy resistente a sustancias agresivas como aceites, grasas, gasolina, sales, ácidos y álcalis.

Mavrox® es una línea de productos con una amplia gama de productos químicos de alta calidad para la construcción. Morteros, sistemas de suelos y paredes epoxídicos y de poliuretano. Productos duraderos para proteger y conservar diversos sustratos durante mucho tiempo.

Productos químicos de construcción para profesionales.

## Aplicación

Mavrox® EP Grout 2C se utiliza para el recalce de estructuras de hormigón y acero, vías de grúas, maquinaria, etc. y el colado en anclajes, embarcaciones, extremos de muelles y barandillas, etc.

## Propiedades

- Sin disolventes
- Sin olor
- No inflamable
- Alta resistencia química
- Sin encogimiento
- Excelente adherencia

## Datos técnicos

Color:	Beis
Olor:	Inodoro
Peso específico:	1,75 kg/litro
pH:	No aplicable
Contiene:	Resinas epoxi

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente: Mínimo 5°C

## Instrucciones de uso

1. Desbastar previamente los sustratos y dejarlos completamente secos, limpios y sin polvo.
2. Los sustratos deben estar libres de piel de cemento para obtener una buena adherencia.
3. Tratar previamente los soportes con Mavrox® EP Repair Primer 2C.
4. Mezclar intensamente los componentes A y B de Mavrox® EP Grout 2C, preferiblemente utilizando un taladro eléctrico con varilla mezcladora.
5. Verter el producto mezclado en el lugar previsto.

## Secado

Seco al polvo:	Aprox. 2 horas
Completamente seco:	Después de las 9 - 10 horas
Repintable:	Después de 24 horas
Completamente endurecido:	Después de 2 días, con carga química después de 4 días

## Envasado

Serie de 5, 10 y 30 kg

## Consumo teórico

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor de capa

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Tras la mezcla, procesar el producto en 20 minutos.
- Si es necesario un encofrado, séllelo con una lámina de plástico.
- Dependiendo de su situación y del sustrato, puede ser necesaria una acumulación de diferentes productos Mavrox®. En función de la carga prevista y de sus necesidades, nuestros asesores técnicos pueden recomendarle el mejor sistema de suelo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con nuestros asesores técnicos.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en

---

todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024  
Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57922