

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C

Mortero de reparación universal de 2 componentes, sin disolventes, a base de epoxi



Descripción del producto

Mavrox® EP Repair Mortar 2C es un mortero de reparación universal de 2 componentes a base de epoxi sin disolventes. Mavrox® EP Repair Mortar 2C se utiliza para reparar daños en el hormigón, rellenar grietas, proteger armaduras expuestas y muchas otras aplicaciones similares. Mavrox® EP Repair Mortar 2C puede aplicarse en capa gruesa y es resistente a la retracción. Mavrox® EP Mortero Reparador 2C tiene una resistencia a la compresión muy alta (>50 MPa, resistencia a la compresión R4).

Mavrox® es una línea de productos con una amplia gama de productos químicos de alta calidad para la construcción. Morteros, sistemas de suelos y paredes epoxídicos y de poliuretano. Productos duraderos para proteger y conservar diversos sustratos durante mucho tiempo. Productos químicos de construcción para profesionales.

Aplicación

Mavrox® EP Mortero Reparador 2C se utiliza para reparar hormigón con barras de refuerzo corroídas, nidos de grava, grietas sin movimiento, recalces y muchas otras aplicaciones similares. Mavrox® EP Mortero Reparador 2C también es adecuado para reparar paredes o agujeros en marcos de madera.

Propiedades

- Sin disolventes
- Sin olor
- No inflamable
- Peso ligero
- Sin encogimiento
- Buena adherencia

Datos técnicos

Color: Gris hormigón
Olor: Sin olor
Peso específico: 1,7 kg/litro
pH: No aplicable
Contiene: Resinas epoxi
Vida útil: 35 min a 20°C
Dilución: No aplicable

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente: Mínimo 5°C

Instrucciones de uso

1. El sustrato debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa.
2. Tratar previamente los soportes con Mavrox® Repair Primer 2C.
3. Mezclar intensamente los componentes A y B de Mavrox® EP Repair Mortar 2C, preferiblemente utilizando un taladro eléctrico con varilla mezcladora.
4. Aplique el mortero de reparación mezclado sobre la capa de imprimación aún húmeda utilizando una llana limpia, una paleta o una espátula.

Secado

Completamente seco: En 24 horas a 15°C
Completamente endurecido: Después de 7 días

Envasado

Series de 5 y 10 kg

Consumo teórico

El consumo depende en gran medida de la aplicación.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Tras la mezcla, procesar el producto en 35 minutos.
- Para reparaciones de mayor envergadura, se requiere un encofrado provisto de una película de plástico o grasa que permita retirar el encofrado posteriormente.
- Para reparaciones en partes verticales o techos, se puede utilizar el mortero de reparación ligero Mavrox® EP Scratch Coat 2C.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto.

Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024
Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57929