

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C

Imprimación epoxi universal de 2 componentes sin disolventes



Descripción del producto

Mavrox® EP Repair Primer 2C es una imprimación epoxi de 2 componentes, sin disolventes y de aplicación universal. Mavrox® EP Repair Primer 2C se aplica como capa de adherencia al realizar reparaciones de hormigón con Mavrox® EP Repair Mortar 2C.

Mavrox® EP Repair Primer 2C también se utiliza como capa de adherencia al aplicar Mavrox® EP Cast Floor 3C.

Mavrox® EP Repair Primer 2C proporciona una adhesión perfecta a casi cualquier sustrato.

Mavrox® es una línea de productos con una amplia gama de productos químicos de alta calidad para la construcción. Morteros, sistemas de suelos y paredes epoxídicos y de poliuretano. Productos duraderos para proteger y conservar diversos sustratos durante mucho tiempo. Productos químicos de construcción para profesionales.

Aplicación

Mavrox® EP Repair Primer 2C se utiliza como promotor de adherencia sobre hormigón normal y muy absorbente y soleras de cemento.

Propiedades

- Muy buena adherencia sobre diversos sustratos
- Fácil de procesar
- Insensible a la ósmosis
- Curado rápido
- Bajo olor
- Gran resistencia al desgaste

Datos técnicos

Color:	Trasparente
Olor:	Productos específicos
Peso específico:	Aprox. 1,1 kg/litro
pH:	No aplicable
Contiene:	Resinas epoxi
Vida útil:	Aprox. 15 min a 15°C
Dilución:	Listo para usar, no diluir

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 5°C
Temperatura de la superficie:	Mínimo 5°C
Humedad relativa:	Máx. 85%

Instrucciones de uso

1. El soporte debe estar limpio, seco y libre de polvo y grasa. Para sustratos viejos y sucios, elimine primero las partículas sueltas, la grasa, la suciedad, etc. Para más información sobre el pretratamiento, consulte la página especializada "Conservación de suelos" en www.mavro-int.com o consulte a uno de nuestros asesores técnicos.
2. Añadir el componente B al recipiente del componente A y mezclar bien con un taladro y un mezclador de pintura. La mezcla a mano no es suficiente para el revestimiento de suelos. Mezclar durante 3 minutos a baja velocidad (300-400 rpm) para evitar el atrapamiento de aire.
3. Aplicar Mavrox® EP Repair Primer 2C sobre el soporte con brocha o rodillo.

4. Cuando se utiliza en combinación con Mavrox® EP Repair Mortar 2C, el mortero de reparación puede aplicarse directamente sobre la capa de imprimación húmeda para obtener una adherencia óptima.

Secado

Completamente seco: En 24 horas a 15°C
Completamente endurecido: Después de 7 días

Envasado

Series de 5 y 10 kg

Consumo teórico

Consumo 3 m²/kg

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. Asegurar una ventilación adecuada. Es importante que los residuos de pintura no pasen al medio ambiente. No enjuagar los rodillos y herramientas en el fregadero. Elimine los residuos de pintura como pequeños residuos químicos, incluso cuando estén secos. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto.

Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024
Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57905