

MAVROX® EP TILEPRIMER 2C

Imprimación epoxi al agua de 2 componentes para baldosas

Descripción del producto

Mavrox® EP Tileprimer 2C es una imprimación epoxi al agua de 2 componentes para aplicar como capa de adherencia sobre baldosas.

Mavrox® EP Tileprimer 2C se utiliza como imprimación de adherencia sobre suelos de baldosas acabados con un revestimiento o solado Mavrox®.

Mavrox® EP Tileprimer 2C proporciona una adherencia muy fuerte, resistencia química y mayor duración a los sistemas de suelos Mavrox®.

Dependiendo de su situación y del sustrato, puede ser necesaria una acumulación de diferentes productos Mavrox®. En función de la carga prevista y de sus necesidades, nuestros asesores técnicos pueden recomendarle el mejor sistema de suelo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con nuestros asesores técnicos.

Mavrox® es una línea de productos con una amplia gama de productos químicos de alta calidad para la construcción. Morteros, sistemas de suelos y paredes epoxídicos y de poliuretano.

Productos duraderos para proteger y conservar diversos sustratos durante mucho tiempo.

Productos químicos de construcción para profesionales.

Aplicación

Mavrox® EP Tileprimer 2C está especialmente desarrollado como promotor de adherencia en suelos de baldosas.

Mavrox® EP Tileprimer 2C se adhiere a la mayoría de los sustratos y también se puede utilizar en suelos cementosos y revestimientos antiguos.

Propiedades

- No contiene disolventes orgánicos
- Muy alta resistencia adhesiva
- Fácil de aplicar con rodillo y/o brocha
- Alta resistencia a sustancias agresivas (aceite, grasa, gasolina, ácidos, álcalis, etc.)
- Muy buena resistencia a impactos y golpes

Datos técnicos

Color:	Disponible en todos los colores RAL
Olor:	Productos específicos
Peso específico:	Aprox. 1,55 kg/litro
pH:	No aplicable
Contiene:	Resinas epoxi
Vida útil:	Aprox. 45 min a 15°C
Dilución:	Listo para usar, no diluir

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 8°C
Temperatura del sustrato:	Mínimo 8°C
Humedad relativa:	Máx. 80%

Instrucciones de uso

Tratamiento previo

1. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de polvo y grasa. En caso de sustratos viejos y sucios, elimine primero las partículas sueltas, la grasa, la suciedad, etc.

2. Para más información sobre el pretratamiento, lea la página de expertos «Conservación de suelos» en www.mavro-int.com o consulte a uno de nuestros asesores técnicos.
3. Repare los agujeros y grietas con Mavrox® EP Repair Mortar 2C.

Aplicar revestimiento de suelo

1. Añadir el componente B al recipiente del componente A y mezclar bien utilizando un taladro y un mezclador de pintura. Mezclar a mano no es suficiente para revestimientos de suelos. Mezclar durante 3 minutos a baja velocidad (300-400 rpm) para evitar el atrapamiento de aire.
2. Vierta el producto preparado en el cubo desde el que trabajará y vuelva a remover bien para asegurarse de que.
3. Con un rodillo, aplique el revestimiento en tiras de aproximadamente 1,5 m de largo. Utilice 200 g por m².
4. Trabaje de izquierda a derecha (o viceversa) y solape cada tira unos centímetros. Una vez aplicada una tira de 1,5 m, pásele un rodillo de pintura ancho para evitar que queden marcas visibles del rodillo, diferencias en el grosor de las capas y otros desniveles. Repita este patrón hasta que haya tratado todo el suelo.

Secado

Pisable: Después de aprox. 10 horas a 15°C y 50% de humedad

Envasado

Serie de 5 y 10 kg

Consumo teórico

Consumo 5 m²/kg

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. Asegurar una ventilación adecuada. Es importante que los residuos de pintura no pasen al medio ambiente. No enjuagar los rodillos y herramientas en el fregadero. Elimine los residuos de pintura como pequeños residuos químicos, incluso cuando estén secos. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o deseo.

Ayudarle con nuestros productos o inventar la solución si aún no existe. Llame, envíe un correo electrónico o pásese por.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57921