

# MAVROX®

## VINYLCOATING RW

Pintura vinílica antioxidante de 1 componente para exteriores

### Descripción del producto

Mavrox® Vinylcoating RW es una pintura vinílica antioxidante de 1 componente para exteriores.

Mavrox® Vinylcoating RW es de secado rápido y tiene buena retención de color y brillo.

Mavrox® Vinylcoating RW se adhiere a sustratos ya revestidos con un sistema de revestimiento de clorocaucho o vinilo para garantizar una adhesión óptima.

Mavrox® Vinylcoating RW puede utilizarse a temperaturas de hasta 0°C.

Mavrox® es una línea de productos con una amplia gama de productos químicos de alta calidad para la construcción. Morteros, sistemas de suelos y paredes epoxídicos y de poliuretano.

Productos duraderos para proteger y conservar diversos sustratos durante mucho tiempo.

Productos químicos de construcción para profesionales.

### Aplicación

Mavrox® Vinylcoating RW es de aplicación universal en casi todos los sustratos y es muy adecuado como acabado anticorrosión en estructuras de acero, sustratos galvanizados antiguos en entornos industriales y de transporte marítimo.

### Propiedades

- Resistente a la corrosión
- Resistente a la intemperie
- Secado rápido
- Reversible
- Fácil de mantener

### Datos técnicos

Color:	Blanco y color
Olor:	Productos específicos
Peso específico:	Aprox. 1,29 kg/litro
pH:	No aplicable
Contiene:	Copolímeros de vinilo y resina alquídica de uretano

### Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 0°C
Temperatura del sustrato:	Al menos 3°C por encima del punto de rocío
Humedad relativa:	Máx. 85%

### Instrucciones de uso

1. Elimine la grasa y la suciedad de los sustratos de caucho clorado y vinilo existentes con un limpiador de alta presión. En este caso no es necesario lijar siempre que las capas antiguas estén intactas y firmemente adheridas al sustrato.
2. Otras capas de pintura antiguas deben desengrasarse, limpiarse y lijarse a fondo previamente. Los revestimientos antiguos de polvo/poliéster deben empaparse ligeramente y tratarse de inmediato.
3. Remover bien antes de usar.
4. Aplicar Mavrox® Vinylcoating RW con rodillo de fieltro de pelo corto, brocha o pulverizador airless. Espesor de la película aprox. 40 µm en seco (80-90 µm en húmedo).

### Secado

Seco al polvo:	Aprox. 1 hora a 20°C y 65% HR
Completamente seco:	Aprox. 3 horas a 20°C y 65% HR
Completamente endurecido:	Después de 24 horas

### Envasado

5 y 10 kg

### Consumo teórico

Consumo 11 - 12 m²/kg

### Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Garantizar una ventilación adecuada.
- Cuando utilice un pulverizador sin aire, utilice una boquilla de «0,014-0,018» y una presión de pulverización de 200-250 bar.

### Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

### Normas de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Puede causar irritación respiratoria. Evitar la inhalación y el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



### Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: n.t.b.