

# ANTI-POSTER COATING 1C

Recubrimiento permanente y transparente con propiedades antipolvo extremas

## Descripción del producto

Anti-Poster Coating 1C es un revestimiento transparente de 1 componente basado en una tecnología especial de silicona. Anti-Poster Coating 1C forma una capa protectora duradera y extremadamente antipolvo. El revestimiento proporciona una excelente protección contra elementos externos como la lluvia, el sol y las temperaturas extremas. El revestimiento Anti-Poster Coating 1C realza el color del sustrato y proporciona el denominado efecto mojado.

## Aplicación

Anti-Poster Coating 1C es directamente aplicable a casi todos los sustratos minerales porosos. Las aplicaciones más comunes incluyen hormigón, mampostería, superficies metálicas y superficies de madera.

## Propiedades

- Los carteles y pegatinas se despegan del sustrato o son fáciles de retirar
- También ofrece excelentes propiedades antigraffiti
- Permeable al vapor
- Muy alta resistencia a los rayos UV y retención del brillo
- Muy baja adherencia de la suciedad
- Excelente durabilidad en exteriores

## Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Característico
Peso específico:	0,98 kg/litro
Punto de inflamación:	54°C
Contenido de sólidos:	>90%
Dilución:	Máx. 30% con white spirit

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 35°C, mínimo 8°C
Humedad relativa:	Máx. 80% y 3°C por encima del punto de rocío

## Instrucciones de uso

- Limpieza de la superficie a tratar y eliminación de graffitis y otras contaminaciones como hollín, cera, aceite, restos de pintura, etc.
- Asegúrese de que el sustrato está completamente intacto, seco y libre de polvo.
- Utilizar Anti-Poster Coating 1C sin diluir o diluir hasta un 30% con white spirit.
- Aplicar Anti-Poster Coating 1C con rodillo, brocha o equipo de pulverización airless. Aplicar con un consumo medio de 150 a 250 g/m<sup>2</sup> en función de la rugosidad del sustrato.

## Secado

Resistente al agua:	Después de 4 horas (a 20°C)
Endurecido:	Hasta 24 horas dependiendo del grosor de la capa
Completamente endurecido:	Aprox. 7 días

## Envasado

1 y 5 kg



## Consumo teórico

4 - 8 m<sup>2</sup> por litro dependiendo de la rugosidad de la superficie.

## Información práctica

- Es preferible vaciar completamente el envase después de abrirlo. Tras la exposición al aire, el producto restante se endurecerá y espesará aún más.
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con white spirit. El material curado sólo puede eliminarse mecánicamente.
- Para la aplicación con equipos de pulverización sin aire, póngase en contacto con uno de nuestros asesores técnicos.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar bien ventilado, fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si oún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024  
Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57664