

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C

Revestimiento antigraffiti bicomponente de alta calidad a base de poliuretano modificado



Descripción del producto

Graffitiguard Permanent 2C es un revestimiento antigraffiti permanente basado en un poliuretano de 2 componentes de alta calidad.

Graffitiguard Permanent 2C forma una capa extremadamente fuerte y químicamente resistente de la que pueden eliminarse fácilmente las pintadas.

Graffitiguard Permanent 2C tiene una durabilidad muy larga en exteriores debido a su gran resistencia a los rayos UV.

Graffitiguard Permanent 2C puede suministrarse en color o transparente tanto en brillo como en mate.

Aplicación

Graffitiguard Permanent 2C se utiliza principalmente en sustratos minerales absorbentes como hormigón, mampostería, piedra natural. Algunos ejemplos son viaductos, túneles, puentes, barreras acústicas y edificios.

Graffitiguard Permanent 2C también puede utilizarse en sustratos no porosos como acero y plástico.

Propiedades

- Excelente protección contra la penetración de pintadas
- Disponible en color y transparente
- Resistente a la penetración de aceites, disolventes, grasas y muchos tipos de productos químicos
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua y a la intemperie
- Excelente durabilidad en exteriores

Datos técnicos

Color:	Colores RAL y NCS o transparente (mate/brillo)
Oler:	Disolvente
Peso específico:	1,1 kg/litro
pH:	No aplicable
Contiene:	Isocianatos y disolventes orgánicos
Punto de inflamación:	45°C
Contenido de COV:	Clasificación: j/s _g -max 500 g/l, este producto contiene 460 g/l COVs

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 80% y 3°C por encima del punto de rocío

Instrucciones de uso

1. Mezcla de componentes A y B
2. Verter completamente el componente B (endurecedor) en el recipiente del componente A. Con una espátula, raspar el recipiente hasta vaciarlo completamente.
3. Mezclar cuidadosamente los componentes A y B durante 5 minutos utilizando un agitador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea. Mezclar a baja velocidad para evitar la inclusión de aire.
4. Añadir un máximo de 0 - 10% de PU Thinner y mezclar bien. La dilución depende de las preferencias personales y del método de aplicación.

Aplicación

5. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo. Proteger los cristales y otras partes que no vayan a tratarse.
6. Tratar previamente hormigón, mampostería, otros sustratos minerales y metales desnudos con Graffitiguard Permanent Primer 2C. Lije ligeramente las capas de revestimiento antiguas.
7. Aplique Graffitiguard Permanent 2C con rodillo, brocha o equipo de pulverización.
8. Aplicar una segunda capa al cabo de 24 horas.

Secado

Seco al polvo:	5 - 10 minutos
Completamente seco:	6 - 8 horas
Repintable:	Después de 24 horas
Completamente endurecido:	Después de 4 - 7 días
Vida útil:	1 hora a 20°C

Envasado

1, 5 y 10 kg (conjunto A y componente B)

Consumo teórico

Consumo 2 - 8 m²/l. El consumo depende en gran medida de la succión y la porosidad del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Eliminar el exceso de material inmediatamente con agua.
- Para una cobertura óptima, el color de la imprimación y la capa de acabado deben coincidir.
- Elimine las pintadas con un producto suave como Graffitiremove Lite o Graffitiremove Wipes.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar la inhalación. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes adecuados, ropa protectora, protección respiratoria y gafas. Líquido y vapores inflamables. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si oún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57612