

# GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Imprimación al agua para todos los sustratos, excelente para plásticos



## Descripción del producto

Graffitiguard Permanent Primer 2C es una imprimación epoxi de 2 componentes a base de agua de alta calidad.

Graffitiguard Permanent Primer 2C forma una fuerte capa adhesiva y una ligera capa anticorrosiva sobre casi todos los sustratos.

Graffitiguard Permanent Primer 2C se utiliza como imprimación de adherencia para Graffitiguard Permanent 2C y otros revestimientos permanentes antigraffiti.

## Aplicación

Graffitiguard Permanent Primer 2C se utiliza principalmente como imprimación de adherencia sobre sustratos minerales absorbentes como hormigón, mampostería, piedra natural. Algunos ejemplos son viaductos, túneles, puentes, barreras acústicas y edificios.

## Propiedades

- Recubrimiento con excelente adherencia
- Disponible en todos los colores habituales
- Propiedades antioxidantes
- Buenas propiedades de aplicación
- Uso interior y exterior
- Buena repintabilidad
- Apto para aplicación con brocha, rodillo y pistola

## Datos técnicos

Color:	Disponible en todos los colores
Olor:	Prácticamente inodoro
Peso específico:	1,0 - 1,3 kg/litro según el color
pH:	No aplicable
Contiene:	Resina epoxi
Punto de inflamación:	No aplicable

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85% y 3°C por encima del punto de rocío

## Instrucciones de uso

1. Mezcla de los componentes A y B
2. Verter completamente el componente A (resina) en el recipiente del componente B (endurecedor). Raspar bien el recipiente con una espátula.
3. Mezclar cuidadosamente los componentes A y B utilizando un agitador mecánico para formar una masa homogénea de un solo color. Mezclar a baja velocidad para evitar el atrapamiento de aire.
4. Añadir hasta un 20 % de agua en peso en pequeñas cantidades y mezclar bien.

## Aplicación

1. Asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo.
2. Aplicar Graffitiguard Permanent Primer 2C con rodillo, brocha o equipo de pulverización.
3. Después de 24 horas, acabar con Graffitiguard Permanent 2C.

## Secado

Seco al polvo:	0,5 - 1 hora
Completamente seco:	6 - 8 horas
Repintable:	Después de 24 horas
Completamente endurecido:	Después de 4 - 7 días

## Invasado

1, 5 y 10 kg (conjunto A y componente B)

## Consumo teórico

Consumo 8 - 12 m<sup>2</sup>/l por mano. El consumo depende en gran medida de la succión y la porosidad del sustrato.

## Información práctica

- Eliminar el exceso de material inmediatamente con agua.
- Para una cobertura óptima, el color de la imprimación y la capa de acabado deben coincidir.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. Evitar su vertido al medio ambiente. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)



**Disclaimer**

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57616