

NITOCOLOUR 1C

Revestimiento de color monocomponente de alta calidad con muy buena durabilidad en exteriores y retención del brillo

Descripción del producto

Nitocolour 1C es un revestimiento de color de 1 componente de alta calidad basado en una resina alquídica modificada. Nitocolour 1C está disponible en casi todos los colores RAL y NCS. Nitocolour 1C ofrece entre 5 y 10 años de protección contra la intemperie y conserva muy bien el brillo. Nitocolour 1C tiene una excelente fluidez, por lo que es muy fácil de aplicar.

Nitorange de Mavro consiste en una colección de revestimientos reparadores protectores de color y brillo de alta calidad para sustratos no absorbentes. Conscientes de que cada sustrato, situación y objeto es diferente, nuestro laboratorio ha desarrollado una amplia gama de revestimientos de renovación. Recubrimientos permanentes, recubrimientos semipermanentes reversibles y recubrimientos coloreados, cada uno con sus propias propiedades únicas. Personalización, calidad, durabilidad y restauración del color, todo ello representado en la gama Nitorange!

Aplicación

Nitocolour 1C se ha desarrollado especialmente para su aplicación en sustratos no porosos como plástico, deslizamientos de agua, revestimientos de fachadas y de todo el núcleo, aluminio (recubierto de polvo) y sustratos recubiertos. Algunos ejemplos son los marcos de ventanas con recubrimiento de polvo en edificios de oficinas y comerciales y el revestimiento de fachadas con recubrimiento de polvo.

Nitocolour 1C puede utilizarse en exteriores sobre casi todos los sustratos de madera y metal, siempre que hayan sido pretratados adecuadamente.

Propiedades

- Excelente adherencia a Nitocolour Primer 1C
- Alto brillo o brillo de seda
- Buen secado y repintabilidad
- Excelente nivelación y fácil de aplicar
- Muy buena durabilidad en exteriores y retención del brillo
- Vida útil de 5 a 10 años según las condiciones

Datos técnicos

Color:	Disponible en casi todos los colores RAL y NCS en alto brillo o brillo de seda. A excepción de los colores especiales de mezcla RAL 2005 - 2007 - 6038 - 3024 - 3026 - 1026 - 9006 - 9007 - 1035 - 1036
Oler:	Disolvente
Peso específico:	1,2 kg/litro
pH:	No aplicable
Punto de inflamación:	42°C
Contenido de COV:	Contiene 300 g/l de COV como máximo

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 5°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 5°C
Humedad relativa:	Máximo 85% y 3°C por encima del punto de rocío



Instrucciones de uso

1. Elimine las partes sueltas. Lije ligeramente el sustrato y asegúrese de que esté libre de polvo.
2. Limpie bien la superficie con Uniclean Low Foaming y aclare con agua limpia.
3. Desengrasar y secar el sustrato con Isopropanol.
4. Tratar el soporte con una o dos capas de Nitocolour Primer 1C y dejar secar al menos 3 horas.
5. Remover bien Nitocolour 1C antes de usar y diluir hasta un 2% con white spirit aromático, si es necesario.
6. Aplicar Nitocolour 1C con brocha, rodillo o pulverizador.

Secado

Seco al polvo:	3 horas
Seco:	6 - 8 horas
Repintable:	24 horas

Envasado

1 y 2,5 litros

Consumo teórico

12-14 m²/l

Información práctica

- Espesor de capa recomendado 40-50 µm (seco), 60-70 µm (húmedo).
- El producto derramado sobre las manos o superficies puede limpiarse con isopropanol o white spirit.
- No cumple la normativa ARBO para uso profesional en interiores.
- La variante de brillo de seda puede mostrar ligeras diferencias de brillo tras la aplicación. Tras el secado completo, el brillo disminuirá y será el mismo en todas partes. En general, un mayor grosor de capa también proporciona un nivel de brillo ligeramente superior. Por lo tanto, es especialmente importante que la aplicación sea uniforme.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar bien ventilado, fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con los ojos, llevar gafas de protección. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Edición 2024
Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57915