

NITOCRYL® PRIMER

Imprimación adhesiva al agua de 1 componente que crea una excelente adherencia en sustratos difíciles



Descripción del producto

Nitocryl® Primer es una imprimación al agua, transparente y de 1 componente que crea una excelente adherencia en sustratos difíciles como revestimientos de fachadas y marcos de ventanas pulverizados.

Nitocryl® Primer se utiliza como imprimación de adherencia para el Nitocryl®.

Nitocryl® Primer es reversible y puede eliminarse fácilmente con Multistrip al mismo tiempo que la capa final de Nitocryl®.

Nitorange de Mavro consiste en una colección de revestimientos reparadores protectores de color y brillo de alta calidad para sustratos no absorbentes. Conscientes de que cada sustrato, situación y objeto es diferente, nuestro laboratorio ha desarrollado una amplia gama de revestimientos de renovación.

Recubrimientos permanentes, recubrimientos semipermanentes reversibles y recubrimientos coloreados, cada uno con sus propias propiedades únicas. Personalización, calidad, durabilidad y restauración del color, todo ello representado en la gama Nitorange!

Aplicación

Nitocryl® Primer se ha desarrollado especialmente para su aplicación en materiales de acabado de fachadas no porosos, como plástico, toboganes, revestimiento de fachadas y volkern, aluminio (recubierto de polvo) y sustratos recubiertos. Algunos ejemplos son los marcos de ventanas con revestimiento de polvo en edificios de oficinas y comerciales y el revestimiento de fachadas con revestimiento de polvo.

Propiedades

- Garantiza una mejor adherencia y durabilidad de Nitocryl®
- Resistente a los rayos UV
- Semipermanente y reversible
- Seguro y fácil de usar
- Eficacia muy alta!

Datos técnicos

Color:	Emulsión blanca
Olor:	Característicamente leve
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	7- 8
Punto de inflamación:	>100°C

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

Instrucciones de uso

1. Limpie a fondo la superficie con Uniclean Low Foaming y aclare con agua. Si es necesario, apoye con un scotch-brite o esponja eléctrica.
2. Utilizar Isopropanol para eliminar los últimos residuos y secar la superficie.
3. Aplique Nitocryl® Primer sobre un sustrato limpio y seco utilizando un empapador suave o una esponja eléctrica con un paño de microfibra. Trabajar con precisión en una dirección para evitar depósitos y diferencias de grosor de capa.

4. Después de 10 - 15 minutos se puede aplicar Nitocryl®.

Secado

Seco al polvo:	10 - 15 minutos
Seco:	30 minutos - 1 hora

Envasado

1 y 5 litros

Consumo teórico

50 - 70 m²/l dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Si tiene alguna duda sobre la aplicación, póngase siempre en contacto con uno de nuestros asesores técnicos.
- No supera el consumo (50-70 m²/l)

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Nitocryl® Primer no está clasificado. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57711