PEELGUARD OUTDOOR PLUS

Odstranjiva zaštitna folija s izvrsnom izdržljivošću na otvorenom

Opis proizvoda
Peelguard Outdoor Plus je jednokomponentni zaštitni premaz na bazi vode, temeljen na izdržljivoj emulziji polimera iz post-potrošačke reciklaže (36–39 posto). Nakon sušenja, proizvod stvara prozirni, elastični zaštitni film koji se lako uklanja s podloge. Peelguard Outdoor Plus rezultat je višegodišnjeg kontinuiranog razvoja Peelguard asortimana proizvoda i sadrži visokokvalitetne aditive za izvrsnu vanjsku izdržljivost, otpornost na vremenske uvjete i otpornost na vodu. Formula je posebno razvijena za privremenu zaštitu od intenzivnog izlaganja suncu i kiši. Zaštitni film otporan je na razne vrste onečišćenja, uključujući boju, grafite, prskanje cementom i cvat, te štiti podlogu od ogrebotina i kamenčića. Nakon potpunog sušenja, film je otporan na vodu, UV-zračenje i mraz. Peelguard Outdoor Plus nanosi se u tekućem obliku i prilagođava obliku površine. To znači da se ne gubi vrijeme na mjerenju i rezanju zaštitnog filma na veličinu. Nakon upotrebe, film se lako uklanja bez ostavljanja ljepljivih ostataka.

Korištenje
Peelguard Outdoor Plus može se nanijeti na gotovo sve čvrste i blago porozne površine, kao što su staklo, praškasti premazi, plastika, beton, prozorski okviri i obloge. Uvijek unaprijed provjerite prikladnost površine provođenjem probnog nanošenja. Proizvod je razvijen za privremenu zaštitu, između ostalog, prozora, prozorskih okvira i prefabriciranih betonskih elemenata tijekom građevinskih i renovacijskih radova. Također je pogodan kao zaštitni sloj, na primjer, u kabinama za prskanje. Peelguard Outdoor Plus pogodan je za unutarnju i vanjsku primjenu, osobito na lokacijama izloženim visokoj razini sunca i kiše. Molimo kontaktirajte naše tehničke savjetnike za specifične primjene.

Karakteristike
- Visokokvalitetni dodaci za izvrsnu vanjsku izdržljivost
- Otporan na UV zračenje i vlagu.
- Bez otapala.
- Stvara prozirni, elastični zaštitni sloj.
- Otporan na boje, grafite i tinte.
- Štiti podlogu od ogrebotina i kamenčića.
- Vanjska izdržljivost testirana vanjskim provjerom u skladu s normom ISO 16474-3

Tehničke informacije

Miris:	Bez mirisa
Boja:	Bijela
Specifična težina:	Pribl. 1,03 kg/litri
pH:	Pribl. 9–10

Uvjeti korištenja

Sobna temperatura:	max. 30°C, min. 10°C
Temperatura podloge:	max. 30°C, min. 10°C
Relativna vlažnost:	max. 85%

Ne nanositi ako pada kiša ili ako se očekuje kiša ili mraz unutar 12 sati od nanošenja.

Izdržljivost na otvorenom i otpornost na UV zračenje
Peelguard Outdoor Plus je eksterno ocijenjen za UV-inducirano starenje izlaganjem fluorescentnim UV lampama pod kontroliranim laboratorijskim uvjetima u skladu s normom ISO 16474-3. Nakon trajanja testa od 1.000 sati nije zabilježen pad elastičnosti niti uklonljivosti. 1.000 sati pod tim uvjetima otprilike odgovara jednoj godini izlaganja na otvorenom u Zapadnoj Europi. Kada se nanese u skladu s uputama za primjenu, na odgovarajućem podlozi i pri navedenoj gustoći pokrivanja, Peelguard Outdoor Plus ostaje neoštećen najmanje 12 mjeseci pri vanjskoj uporabi pod intenzivnom izloženošću suncu i kiši. Za unutarnje primjene i vanjske primjene s manjim izlaganjem suncu može se očekivati dulje razdoblje zaštite. Stvarni vijek trajanja dijelom ovisi o podlozi, debljini filma, izloženosti i mehaničkom naprezanju.

Upute
1. Ljepilom za maskiranje zaštitite područja koja se ne tretiraju, kao što su ventilacijske rešetke, četke, vodilice i rolete.
2. Nanesite Peelguard Outdoor Plus u dva sloja pomoću bezzračnog ili HVLP pištolja za prskanje. Drugi sloj nanesite križnim uzorkom preko prvog sloja. Podesite brzinu nanošenja prema podlozi; u prosjeku između 0,3 – 1,0 kg/m², ovisno o podlozi. Proizvod se također može nanositi blok četkom ili valjkom s dugim vlaknima.
3. Zaštitnu foliju uklonite nakon upotrebe tako da je nježno odlijepite od površine, počevši od jednog kuta.

Sušenje
Stvrdnjavanje: 12–24 sata, ovisno o uvjetima i debljini sloja.

Pakiranje
Kante od 15 kg i IBC kontejneri od 1000 kg

Teorijska potrošnja
Optimalna potrošnja ovisi o podlozi.

Staklo:	0,3–0,5 kg/m²
Okviri prozora i obloga:	0,5–0,8 kg/m²
Beton:	0,8–1,0 kg/m²

Praktične informacije
- Ne razrjeđujte i ne miješajte s drugim proizvodima.
- Očistite opremu nakon upotrebe alkalnim sredstvom za čišćenje kao što je Uniclean.
- Uvijek prvo provedite probnu primjenu kako biste se uvjerili da je podloga prikladna.
- Bezzračna primjena raspršivanjem pod tlakom od 100 do 150 bara s raspršivačem od 0,015–0,019 inča. Za savjet se obratite našim tehničkim savjetnicima.
- Prilikom nanošenja na betonske površine preporučuje se predtretman sredstvom Mavroseal WB kako bi se smanjila upijajućost podloge i poboljšala uklonjivost zaštitnog filma.
- (Silikonski) brtvilo i druga brtvila moraju biti potpuno očvrsnuli prije nanošenja sredstva Peelguard Outdoor Plus

Skladištenje i rok trajanja
Može se čuvati najmanje 12 mjeseci u originalnom, neotvorenom pakiranju. Čuvati na hladnom, zaštićenom od mraza mjestu.

Sigurnosna pravila
Pri rukovanju proizvodom nosite odgovarajuće rukavice i zaštitne naočale. Uvijek nosite masku za prašinu kako biste spriječili udisanje raspršene maglice. Ako ste u nedoumici, uvijek se obratite listu sigurnosnih podataka ili našem odjelu za istraživanje i razvoj.

Tehnička podrška
Mavro posjeduje certifikate ISO 9001 i ISO 14001. Kvaliteta i odgovoran odnos prema okolišu stoga su u središtu našeg poslovanja, od proizvoda do stručnog savjetovanja. Naši tehnički savjetnici i odjel za istraživanje i razvoj uvijek su vam na raspolaganju. Rado ćemo saslušati vaše potrebe i izazove te zajedno pronaći najprikladnije rješenje. Možemo vam pomoći proizvodima iz našeg asortimana ili razviti rješenje prilagođeno vašim potrebama ako odgovarajuće još ne postoji. Nazovite nas, pošaljite nam e-mail ili nas posjetite!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odricanju odgovornosti
Ovaj tehnički list namijenjen je kao vodič za uporabu proizvoda i izrađen je prema najnovijim dostignućima i tehnologiji. Budući da su primjena, obrada i uvjeti uporabe izvan naše kontrole, iz ovog lista ne proizlaze nikakva prava. Mavro International izričito odbacuje svaku odgovornost povezanu s jamstvom, nepravilnom primjenom te mogućom štetom i posljedičnom štetom. Korisnik u svakom trenutku ostaje odgovoran za nanošenje, odabir proizvoda, uporabu i rezultat.

Izdanje: Listopad 2026
Ovo izdanje zamjenjuje sva prethodna izdanja.

Broj proizvoda: 99901